

راهنمای تهیه نشانه سازه های فولادی

فہرست نقشہ

2

3

4

مشخصات کلی پروژه:

نوع اسکلت:	
پلاک ثبیتی:	
شماره پرونده:	
گاریزی:	
کارفرمای:	

جدول بارگذاری سازه

گارڈن	بازار	کارپوئی
کیلو گرم بر متر مربع.....	کیلو گرم بر متر مربع.....	پارکینگ
کیلو گرم بر متر مربع.....	کیلو گرم بر متر مربع.....	همکف
کیلو گرم بر متر مربع.....	کیلو گرم بر متر مربع.....	اداری
کیلو گرم بر متر مربع.....	کیلو گرم بر متر مربع.....	بام
—	کیلو گرم بر متر مربع.....	دیوار پیرامونی مجاور همسایه
—	کیلو گرم بر متر مربع.....	دیوار نما (حداکثر ۳۰ درصد بازشو پنځره)
—	کیلو گرم بر متر مربع.....	دیوار ۲۰ سانتیمتری داخلی
—	کیلو گرم بر متر مربع.....	دیوار ۱۰ سانتیمتری داخلی
—	کیلو گرم بر متر مربع.....	دیوار دور راه پله

عیار سیمان	۱۵۰×۱۵۰×۱۵۰ (میلیمتر)	۳۰۰×۱۵۰ (میلیمتر)	
..... Kg/m <sup>3</sup>	..... MPa	..... MPa	شالوده
..... Kg/m <sup>3</sup>	..... MPa	..... MPa	اسکلت

توضیحات:

۲۳۰- گلیه گرم ب ساقی متی هر یعنی می باشد.

این ساختمان مطابق نقشه های معماری مصوب هورخه ..... شهرداری منطقه ..... پرای احداث ..... طبقه روی شالوده شامل ..... طبقه زیر زمین با کاربری ..... همکف با کاربری ..... و ..... طبقه روی همکف با کاربری ..... محاسبه شد و شده است.

در صورت استفاده از بتن های وپو<sub>ه</sub> رعایت الیامات بند ۶-۹ از مبحث نیم مقررات ملی ساختمان هم ارزامی است.

مشخصات خاک محل این پروژه بر اساس گزارش هکانیک خاک شرکت مورخ ..... در نظر گرفته شده است.

## آئین نامه های مورد استفاده:

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرايش ۱۳۹۲
  - مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرايش ۱۳۹۲
  - مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرايش ۱۳۹۲

۳۹- آنین فولاد AISC

A

B

C

D

سازه	تاریخ:	اطلاعات کلی	نوع اسکلت: فلزی	اربیری:
S-00	شماره نقشه:	ویرایش و تاریخ:	عنوان نقشه: اطلاعات کلی	نمایه پرونده:
ساخت	تصویب	میزان:	محاسب:	کارفرما:

# قوی ضیحه های ساخته شده

## الف - گلیپسات

در صورتی که هردو رابطه گام دوم، همزمان برقرار بودند و یا رابطه گام اول برقرار بود، در آن صورت بن از نظر مقاومت، قابل قبول است. در غیر اینصورت گام سوم مورد بررسی قرار میگیرد.

یادآوری میگردد که فقط هنگامی می باید گام دوم را کنترل کرد که بن در گام اول قابل قبول شناخته نشده باشد.

$$X_{min} < f_c - 4 \text{ MPa}$$

یا

$$\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} < f_c$$

در صورتی که هردو یا یکی از روابط فوق برقرار باشد، بن "غیرقابل قبول" شناخته می شود. در غیر اینصورت (در صورت عدم برقراری همزمان هر دو رابطه) بن "عدم پذیرش قطعی" شناخته شده و طبق بند ۹-۸-۱-۰-۷-۸-۷ مقررات ملی عمل می گردد. مقررات ملی هنگامی می باید گام سوم را کنترل کرد که بن در گام های اول و دوم قابل قبول شناخته نشده باشد.

در صورت غیرقابل قبول بودن بن از نظر مقاومت طبق بند ۹-۸-۱-۰-۶ مبحث ۹ مقررات ملی عمل می گردد.

در صورتی که براساس بند ۹-۸-۱-۰-۵ بن عدم پذیرش قطعی تلقی گردد اگر ارزیابی در مرحله ای صورت می گیرد که امکان اصلاح وجود داشته باشد مهندس طراح ساختمن می تواند با انجام اصلاحات لازم بدون بررسی بیشتر بن را قابل قبول تلقی نماید. در غیر اینصورت می باید بن را با مقاومت کم ارزیابی کرد، در این صورت انجام اقدامات مذکور در بند ۹-۸-۶ الزاماً است.

### ارزیابی پتن های ساخته شده با سایر انواع سیمان های پوتلک (۱۱-۸-۶)

- روند کسب مقاومت بن هایی که با شرایط یکسان، ولی با انواع مختلف سیمان پرتلند ساخته می شوند یکسان نیست. ولی در عین حال، مقاومت ۹۰ روزه تمامی آنها با یکدیگر برابر بوده و مساوی ۲/۱ برابر مقاومت نمونه ۲۸ روزه ای است که با سیمان نوع یک ساخته شده است. در صورت استفاده از انواع سیمان های پرتلند استانداردهای توأم با اجرازه دستگاه نظارت، مقاومت های فشاری مشخصه هوردن انتظار را با استفاده از جدول زیر به دست آورد.

- استفاده از مقاومت های نمونه ها در سینه ۱۱ و ۴۲ روزگی به جای ۷ و ۲۸ روزه در بن های ساخته شده با سیمان های پرتلند نوع دو یا پنج مجاز نیست و فاقد وجاهت قانونی است.

### تأثیر نوع سیمان و سن بن بر روی مقاومت فشاری نسبی بن

مقاآمت فشاری (به صورت نسبی)					نوع سیمان
۱۰ روزه	۲۸ روزه	۷۰ روزه	۱۰۰ روزه	۳۰۰ روزه	
۱۲۰	۱۰۰	.۶۶	.۳۰	I سیمان نوع	
۱۲۰	.۹۰	.۵۶	.۲۳	II سیمان نوع	
۱۲۰	۱۱۰	.۷۹	.۵۷	III سیمان نوع	
۱۲۰	.۷۵	.۴۳	.۱۷	IV سیمان نوع	
۱۲۰	.۸۵	.۵	.۲۰	V سیمان نوع	

دفترچه ای به نام دفترچه کارگاه باید همواره در کارگاه موجود باشد و در آن، موارد زیر برای انواع بن ها درج شوند:

الف- ردہ، کیفیت و نسبت های اختلط مصالح بن

ب- تاریخ قالب بندی، آرها تور گذاری، بن ریزی و قالب برداری پ- ساعت ساخت و ریختن بن.

ت- شرایط جوی، از قبیل دما و بارندگی.

ث- نتایج آزمایش هایی که روی نمونه های مختلف انجام می شوند.

ج- هرگونه بار قابل توجه اعمال شده برکف های تمام شده، دیوارها و سایر اعضا در حین ساخت.

چ- نام سمت و امضای عوامل اجرایی- فنی مسئول حاضر در محل کار.

ح- پیشرفت کلی کار

۵- در طراحی شالوده مقاومت مجاز خاک براساس گزارش مکانیک خاک پروژه برابر با ..... کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است.

۶- اضافه حفاری های زیر شالوده ها، با وجود هرگونه خاک دستی یا حفره یا فتوت وغیره باید به اطلاع دستگاه نظارت و مشاور ژئوتکنیک پروژه رسیده و بر اساس دستور العمل ارائه شده اقدام گردد.

۷- خاکبریزی زیر شالوده می بایست با تراکم استاندارد ۹۰ درصد (روش اشتو) و در لایه های حداقل ۳۰ سانتی متری انجام گردد.

۸- شالوده باید بر روی زمین طبیعی و دست نخورده اجرا گردد. از اجرای شالوده بر روی زمین های سیست، خاک های دستی و یا خاکبریزهای کوییده نشده خودداری شود.

۹- در صورت وجود خاک دستی و یا سیست در کف گود، ضروری است با رعایت مسائل ایمنی گوبدباری، تا رسیدن به خاک های مناسب عملیات خاکبرداری انجام گردد. اضافه خاکبرداری

انجام شده یا به وسیله خاکبریزی کوییده شده یا شفته آهکی مناسب و یا توسعه بن مگر با تایید دستگاه نظارت، تراز کف شالوده پر و تسطیح گردد.

۱۰- بستر شالوده باید با حداقل ضخامت ۱۰۰ میلیمتر بن مگر آماده و تسطیح شود.

### مشخصات پتن های هصری در شمع های پتنی درجاویز (۸-۸-۶)

۱) حداقل میزان سیمان مصرفی در این گونه بن ها، ۴۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بن است.

۲) حداقل میزان اسلامپ این گونه بن ها، ۱۵۰ میلی متر است.

۳) حداقل میزان نسبت آب به سیمان، ۰/۵ است.

### ارزیابی مقاومت پتن ساخته شده ۱-۹-۸-۱۰-۹

- ابرای ارزیابی مقاومت بن ساخته شده، نیاز به تابع حداقل سه نمونه برداری متواتی است.

۲- پس از ارزیابی مقاومت بن ساخته شده، این بن در یکی از سه رده پذیرشی زیر قرار خواهد گرفت:

۱- قابل قبول

۲- غیر قابل قبول

۳- عدم پذیرش قطعی

۳- برای ارزیابی مقاومت بن ساخته شده، نتایج مقاومتها بدست آمده نمونه ها، براساس آزمایش آزمون های استوانه ای با مقاومت فشاری مشخصه بن (f'c) مقایسه می شود.

### مراحل گام به گام ارزیابی مقاومت پتن ساخته شده

اگر  $X_1, X_2, X_3$  نتایج تست مقاومت فشاری سه نمونه برداری متواتی بر حسب مگاپاسکال باشند،

به منظور ارزیابی کیفیت بن ساخته شده گام های زیر طی شود:

گام اول:

$\min(X_1, X_2, X_3) \geq f'_c$

گام دوم: روابط زیر باید کنترل شوند:

$$X_m = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \geq f'_c + 1.5 \text{ MPa}$$

$$X_{min} \geq f'_c - 4 \text{ MPa}$$

مهرو امضا:	صادره شده برای:	محاسب:	مقایس:
<input type="checkbox"/> اطلاع	<input type="checkbox"/> تصویب	<input type="checkbox"/> ساخت	<input type="checkbox"/> فلزی
نوع اسکلت:	نامه:	توضیحات عمومی:	نامه:
کاربری:	نامه:	عنوان نقشه:	نامه:
شماره پرونده:	S-00	شاره نقشه:	ویرایش و تاریخ:
پلاک ثبتی:	10mm	3	4

### ضیوه اجرا و پوشه اجرای پن در هوای سیرو (۲-۸-۶)

های سرد به وضعیت اطلاق می گردد که برای سه روز متوالی، هردو شرایط (الف) و (ب) برقرار باشند:

- (الف) دمای متوسط روزانه هوا در شانه روز کمتر از ۵ درجه سلسیوس باشد. منظور از دمای متوسط روزانه، میانگین حداقل و حداقل دمای هوا در فاصله زمانی نیمه شب تا نیمه روز است.
- (ب) دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از ۰ درجه سلسیوس زیادتر نباشد.

### قدایه احتیاطی (۲-۳-۸-۶)

ب) دمای بتن در طول مدت بتن ریزی و عمل آوردن باید ثبت گردد تا اطمینان حاصل شود که محدوده توصیه شده در این مقررات حفظ شده باشد.

### محالح معروفی (۳-۲-۸-۶)

پ) می توان از آب گرم برای رساندن بتن به دمای مطلوب استفاده نمود، در این حالت باید از تماس مستقیم آب گرم بیش از ۴۰ درجه سلسیوس و سیمان جلوگیری شود و این موضوع در ریختن مصالح در مخلوط کن مراعات گردد.

### الآهات طرح اختلاط پن (۲-۳-۸-۶)

ج) در صورتی که از مواد افزودنی روان کننده استفاده نمی شود اسلامپ بتن نباید بیش از ۵۰ میلی متر انتخاب گردد.

### پوششی پنی روی میلگردها (۸-۹-۸-۶)

ضخامت پوشش بتنی میلگردها اعم از طولی یا عرضی متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول زیر موارد (الف) و (ب) کمتر باشد:

الف- قطر میلگردها (در مورد قطر موثر گروه های میلگردها به بند ۱۱-۹-۲-۱۱ رجوع شود)

ب- چهار سوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و بطور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نباید کمتر از ۷۵ میلیمتر اختیار گردد.

جدول ۶-۶ مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها (میلیمتر) در شرایط محیطی

نوع شرایط محیطی				نوع قطعه
فوق آلتاده شدید	خیلی شدید	شدید	متوجه	
۷۵	۷۵	۵۰	۴۵	تپه و ستونه
۶۰	۶۰	۳۰	۳۰	داله و تپه
۵۵	۵۵	۳۰	۲۵	دیواره و پوشه
۹۰	۹۰	۶۰	۵۰	شالوده

- در صورتیکه حفاظت های سطحی اعمال شوند، مقادیر پوشش بتنی را می توان تا ۲۰ میلیمتر کاهش داد.

- اگر رده بتن به اندازه ۵ مگاپاسکال بالاتر از حداقل رده مورد نظر باشد، می توان ۵ میلیمتر از مقدار پوشش کاهش داد، مشروط بر اینکه اندازه پوشش میلگرد از ۲۵ میلیمتر در محیط متوسط، ۳۵ میلیمتر در محیط شدید و ۵۰ میلیمتر در محیط فوق العاده شدید کمتر شود.

- برای میلگرد با قطر بیش از ۳۶ میلیمتر، مقادیر پوشش باید ۱۰ میلیمتر اضافه شوند.

- در صورت مصرف مواد حباب زایی توان حداقل رده بتن را ۵ مگاپاسکال کاهش داد.

ج- ۶۳ میلیمتر در بتن حجمی غیر مسلح  
۹- به منظور تعیین محل شیارها و بربادیهای بتن و همچنین شکل رویه آن باید به تقسیم‌های معماری مراجعه شود.

۱۰- مطابق با دستورالعمل گزارش رُوتینیک پروژه، سیمان پرتلند مصرفی از نوع ..... مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می باشد.

۱۱- مشخصات شن مصرفی مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می باشد.

۱۲- در صورت استفاده از مواد افزودنی مقدار، نوع و نحوه کاربرد آن باید به تایید کتبی مهندس ناظر یا دستگاه نظارت بررسد. حداکثر میزان مصرف مواد افزودنی ۵ درصد وزنی سیمان است.

۱۳- آب مصرفی در بتن در کارگاه باید مطابق با دستورالعمل مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان بوده و به گونه ای حمل و نگهداری شود که احتمال ورود مواد مضر به داخل آن و نیز رشد خزه هامواد آبی در آن وجود نداشته باشد.

۱۴- سطوحی که به علت قطع بتن ریزی به وجود می آید باید:

- ۱- محل دقیق آنها با نظر دستگاه نظارت انتخاب شود.
- ۲- مضرس باشند.

۱۵- قبل از بتن ریزی مجدد، سطوح تماس کامل‌پاک و هر طوب شده و سپس بادوغاب سیمان پرمایه آغشته شوند.

۱۶- بتن مکر صرفی باید دارای حداقل ۱۵ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن باشد.

۱۷- حداقل دمای هجاء بتن هنگام اختلاط، ریختن و نگهداری و پیزحداکثر هجاء افت تدریجی دما در ۲۴ ساعت اولیه پس از خاتمه دوره عمل آوری بتن مطابق جدول زیر است.

۱۸- دمای بتن هنگام اختلاط نباید بیش از ۳۲ درجه سلسیوس زیادتر از مقادیر جدول باشد زیرا موجب اتفاق انرژی بیشتر، افت شدید اسلامپ و در نهایت کاهش کیفیت بتن می گردد. در صورت تامین کارایی لازم رعایت این بند الزامی نیست.

۱۹- دمای بتن هنگام ریختن نباید بیش از ۱۱ درجه سلسیوس زیادتر از مقادیر جدول باشد در غیر اینصورت موجب کاهش کیفیت بتن می گردد. در صورت تامین کارایی لازم در محل کار و در لحظه بتن ریزی، رعایت این بند الزامی نیست.

۲۰- ضربی تبدیل مقاومت نمونه استوانه ای غیراستاندارد به مقاومت نظیر نمونه استاندارد

۲۱- ضربی تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد غیر ۲۰۰ میلیمتر، به مقاومت نظیر نمونه مکعبی ۲۰۰ میلیمتر

۲۲- ضربی تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد ۲۰۰ میلیمتر، به مقاومت نظیر نمونه استوانه ای استاندارد آزاده بتن ریزیها باید با وسایل مکانیکی لرزانده و متراکم شوند. حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن برابر با ۱/۲ متر می باشد.

۲۳- هیچگونه مواد اضافی نباید در بتن اضافه شود مگر با تایید کتبی مهندس ناظر یا دستگاه نظارت.

۲۴- اجزای بتن باید بوسیله آزمایشگاه معتری و رسمی بتن و پادر نظر گرفتن ضوابط (بند ۲-۵-۹-۲) می باشد.

۲۵- مقررات ملی ساختمان (کنترل شده و طرح اختلاط باید به تایید کتبی مهندس ناظر یا دستگاه نظارت بررسد).

۲۶- اندازه بزرگترین سنگدانه ها نباید از مقادیر زیر بیشتر شود: (بند ۱-۳-۳-۹)

الف- یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

ب- یک سوم ضخامت داله ها

پ- سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

ت- سه چهارم پوشش بتن روی میلگرد ها

ث- ۳۸ میلیمتر در بتن مسلح

۱- تهیه، کاربرد، اجرا و کنترل کارهای بتنی باید به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت و داشت کافی و صاحب پروانه مهارت فنی باشند و اگذار گردد.

۲- آماده سازی محل بتن ریزی از لحاظ قالب و مصالح و وسائل بتن ریزی و... طبق بند ۳-۱-۷-۹.

۳- بتن مصرفی از نوع معمولی و تابع مقررات ذکرشده در مبحث ۹ خواهد بود.

۴- بتن لحاظ شده در طراحی از رده ... با مقاومت فشاری مشخصه ۲۸ روزه... مگا پاسکال بر اساس نمونه استوانه ای استاندارد (به ابعاد ۳۰۰ در ۱۵۰ میلیمتر) می باشد.

۵- نمونه استوانه ای استاندارد به ابعاد ۳۰۰ در ۱۵۰ میلیمتر می باشد. در صورت استفاده از آزمونه های مکعبی باید مقاومت آنها به مقاومت نظیر آزمونه های استوانه ای تبدیل شود. برای تبدیل مقاومت نمونه های غیر استاندارد به استاندارد از ضرایب تبدیل ۱، ۲، ۳ مطابق جداول زیر استفاده می گردد:

جدول ۶-۹

ax2a	100x200	150x300	200x400	250x500	300x600
r <sub>1</sub>	1.02	1.00	0.97	0.95	0.91

جدول ۶-۹

مکعبی	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
r <sub>2</sub>	1.05	1.00	1.00	0.95	0.9

جدول ۶-۹

مقاآمت فشاری نمونه مکعبی (MPa)	≤25	30	35	40	45	50	55
r <sub>3</sub>	1.25	1.20	1.17	1.14	1.13	1.11	1.10
باتوجه به ضربی مقاومت آنها (MPa)	25	30	35	40	45	50	

جدول ۶-۹

آباده احتنا و علفات (به مولی متر)	مقدارهای بتن هنگام اختلاط	شرح	و دیگر
پیش از ۶	۱۶	۱	
۱۸-۵	۱۸	۲	
۱۸-۶	۲۱	۳	
به هر میزان	۱۳	۴	حداقل دهای بتن هنگام ریختن و تهیه
به هر میزان	۲۲	۵	حداقل دهای بتن هنگام ریختن و تهیه

چنانچه تدبیری ویژه برای اختلاط و بتن ریزی فراهم نگردد. ریختن بتن در دمای ۲۰- درجه سلسیوس و کمتر از آن منع است.

پ- سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

ت- سه چهارم پوشش بتن روی میلگرد ها

ث- سه چهارم میلیمتر در بتن مسلح

کارفما :	صادر شده برای :	محاسب :	مقیاس :




<tbl\_r cells="4" ix="4" maxcspan



### جدول ۱-۱۱-۹ روآهای های انحراف میلگرد

۸ ± میلی متر	الف) حداثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها
۲۰۰ میلی متر	ب) انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضا میله ای خمی ضخامت دیوارهای کوچکترین بعد ستون ها:
۲۰ ± میلی متر	- تا ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر
۲۰ ± میلی متر	- بین ۲۰ تا ۶۰ میلی متر
۳۰ ± میلی متر	- ب) انحراف فاصله جانبی بین میلگردها
۲۰ ± میلی متر	- در انتهای نایسته قطعات
۵۰ ± میلی متر	- در سایر مواد

### روآهای های ساختمان های پنی متعارف

شرح روآهای		ردیف
۶ میلی متر و در هر ۳ متر طول	در لبه و سطح ستون هایه ها	۱
حداثر ۲۵ میلی متر و در کل طول	دیوارهای نایان هاوکینج	
۶ میلی متر و در هر ۳ متر طول	برای گوش نایان ستون ها	
حداثر ۱۲ میلی متر و در کل طول	در راهای کنترل شیاه و دیگر خطوط بر جسته نایان مهم	
۶ میلی متر و در هر ۳ متر طول	در سطح زیرین دال هاسطح	۲
۹ میلی متر در هر چشممه ۶ متر طول	زیرین نیزه ایشها و تنج ها	
۶ میلی متر و در هر ۶ متر طول	قبل از برچیدن حائل ها	
۶ میلی متر در هر ۶ متر طول	در نعل راه ایزیرسی ها	۳
۱۲ میلی متر	جان پناه های نایان شاهراهی	
۱۲ میلی متر	افقی و دیگر خطوط بر جسته نایان مهم	
۲۵ میلی متر	حداثر در کل طول	
۶ ± میلی متر	انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهای واقع در کف و دیوار و غلاف ها	۴
۱۲ میلی متر	درجهت نقضی	
۱۲ میلی متر	درجهت اضافی	۵
۱۲ میلی متر	اختلاف اندازه در پلان	
۵ ± میلی متر	الف) اتفاقی	۶
۵ ± میلی متر	دو درصد عرض شالوده در امتداد طول مورد نظر مشروط بر آنکه بیش از ۵ میلی متر نباشد	
۵ درصد	گاهش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده	
۵ درصد	افزایش ضخامت نسبت به آنچه تعیین شده	
۱.۵ ± میلی متر	ارتفاع پله	۷
۳ ± میلی متر	کف پله	
۳ ± میلی متر	در پله متوازی	

۲- میلگرددرهنگام نصب و بتن ریزی باید بدور از هرگونه خاک و روغن و چربی و یا پوشش دیگری که چسیندگی آنها به بتن را کاهش دهد باشد.

۳- محل و صله میلگردها باید مطابق با تقشه های سازه صورت گیرد. در هر صورت محل نهایی و صله میلگردها در تقشه های اجراییکه توسط پیمانکار تهیه شده اند باید به تایید دستگاه نظارت بررسد.

حتی العقدور باید طول میلگردها به گونه ای لحاظ شود که محل و صله خارج از محدوده حداثر تنش در عرضه مورد نظر قرار گیرد.

۴- خم کردن کلیه میلگردها بصورت سرد انجام می گیرد.

۵- نمونه برداری میلگردها براساس بند ۷-۱۰-۹ مقرر از بتن ۹ مقرر از میلگرد های بالای هیلگردهای تحتانی واقع شوند که عبور بتن تاگ نشود. فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از

۶- میلیمتر و نه از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد.

۷- در شرایط کدمای محیط کار یا میلگردها از ۵ درجه سلسیوس کمتر باشد، باید از خم کردن آنها خودداری شود.

۸- به طور کلی بازوبسته کردن خم ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها مجاز نیست.

۹- خم کردن میلگردهایی که یک سر آنها در بتن قرار دارد، مجاز نیست.

۱۶- تمایی در زهای اجرایی در دیوارها و کف ها باید ضوابط بخش ۷-۹-۷ مبحث نهم مقرر از می ساختمان را برآورده سازند.

۷- ضروری است تدبیر لازم جهت جلوگیری از نفوذ و تجمع آب در خاک پشت دیوار حائل، زیرشالوده و پیرامون آنها با اجرای زهکشی مناسب، اتخاذ گردد.

۸- جهت پر کردن پشت دیوار حائل، باید پس از اجرای زهکشی (در صورت لزوم) از بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مرتب مکعب بتن و شن و ماسه درشت دانه و با تایید دستگاه نظارت استفاده گردد.

۹- در صورتیکه میلگردهای موادی در چند سفره قرار گیرند، میلگردهای سفره فوقانی باید طوری بالای هیلگردهای تحتانی واقع شوند که عبور بتن تاگ نشود. فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از ۲۵ میلیمتر و نه از قطر بزرگترین میلگرد طولی نباشد.

۱۰- در ستون ها فاصله بین هر دو میلگرد طولی نباید از ۱/۵ برابر قطر بزرگترین میلگرد طولی و ۴۰ میلیمتر کمتر باشد. این محدودیت فاصله در محل و صله ها، بین و صله های بزرگردهای دیگر نیز باید رعایت گردد.

۱۱- در صورت وجود شرایط دیگر، می باید ضوابط مربوطه اجرای بتن در شرایط غیر متعارف تولید، بتن ریزی و عمل آوری بتن، اعمال گردن:

- دمای هوا بیش از ۳۰ درجه سلسیوس بوده و رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد باشد.

- در سه روزه متوازی، دمای متوسط شبانه روز کمتر از ۵ درجه سلسیوس بوده و دمای هوا در بیش از نیمی از روز از ۱۰ درجه سلسیوس بالاتر نزود.

- محل پروژه در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان باشد.

۱۲- در شمع های پنتی درجا ریز، حداقل میزان سیمان مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم و حداقل اسلامپ ۱۵۰ میلیمتر و حداثر میزان نسبت آب به سیمان ۵/۰ می باشد.

۱۳- رعایت کلیه مباحث و مقررات می ساختمان (بر اساس آخرين وير ايشن) در پروژه لازم الاجرا می باشد.

۱۴- شرایط محیطی پروژه مذکور با توجه به کاربری و موقعیت پروژه بر اساس بند ۴-۶-۹ در نظر گرفته شده است.

### ۹- میلگرد

- کلیه میلگردهای مصرفی از رده S..... و خاموتها از رده S..... می باشد.

مشخصات کلیه میلگردهای مصرفی باید از نظر مکانیکی مطابق جدول زیر باشد:

ردیف	علامت مشخصه در	از دیداد طول نسبی	استانداردهای ملی ایران	حداقل مجاز ۱۰	حداقل مجاز ۱۱	حداقل مجاز ۱۲
S 240	نرم	۲۴۰	۳۶۰	۰.۲۵	۰.۱۸	۰.۱۰
S 340	آجدار ماریچ	۳۶۰	۵۰۰	۰.۱۸	۰.۱۵	۰.۱۰
S 400	آجدار جنافی	۴۰۰	۶۰۰	۰.۱۶	۰.۱۲	۰.۰۸
S 500	آجدار مرکب	۵۰۰	۶۵۰	۰.۱۰	۰.۰۸	۰.۰۵

کار فما:	مقياس:	نوع اسکلت: فلزی	صادر شده برای:	اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	مهر و امضا:
کاربری:	عنوان نقشه:	تاریخ:	رشته: سازه	<input type="checkbox"/>	توضیحات عمومی
شماره پرونده:	شماره نقشه:	S-00	شماره نقشه:	<input type="checkbox"/>	ویرایش و تاریخ:
پلاک ثبتی:	1	2 10mm	3	4	

1

2

3

4

طول مهاری میلگرد قلابدار  
و گمترین بعد ستون

No.	d mm	Ldh cm	گمترین بعد قوه (ستون، دیوار، تیر)
1	ø8	10.0	15.0
2	ø10	15.0	20.0
3	ø12	15.0	20.0
4	ø14	20.0	25.0
5	ø16	20.0	25.0
6	ø18	25.0	30.0
7	ø20	30.0	35.0
8	ø22	30.0	35.0
9	ø25	35.0	40.0
10	ø28	40.0	45.0
11	ø32	40.0	45.0

طول مهاری میلگرد مستقیم Ld

No.	d mm	تیرها و شالوده	آرها تور قالب	ستونها و دیوارها
1	ø8	30.0 cm	40.0 cm	30.0 cm
2	ø10	40.0 cm	45.0 cm	40.0 cm
3	ø12	45.0 cm	55.0 cm	45.0 cm
4	ø14	50.0 cm	65.0 cm	50.0 cm
5	ø16	55.0 cm	75.0 cm	55.0 cm
6	ø18	65.0 cm	80.0 cm	65.0 cm
7	ø20	75.0 cm	90.0 cm	75.0 cm
8	ø22	100.0 cm	130.0 cm	100.0 cm
9	ø25	110.0 cm	140.0 cm	110.0 cm
10	ø28	130.0 cm	160.0 cm	130.0 cm
11	ø32	140.0 cm	200.0 cm	140.0 cm

طول همپوشانی میلگردها (OverLap)

No.	d mm	تیرها و شالوده	آرها تور قالب	ستونها و دیوارها
1	ø8	40.0 cm	55.0 cm	40.0 cm
2	ø10	50.0 cm	60.0 cm	50.0 cm
3	ø12	55.0 cm	70.0 cm	55.0 cm
4	ø14	65.0 cm	85.0 cm	65.0 cm
5	ø16	75.0 cm	95.0 cm	75.0 cm
6	ø18	85.0 cm	105.0 cm	85.0 cm
7	ø20	95.0 cm	120.0 cm	95.0 cm
8	ø22	130.0 cm	165.0 cm	130.0 cm
9	ø25	145.0 cm	185.0 cm	145.0 cm
10	ø28	165.0 cm	210.0 cm	165.0 cm
11	ø32	175.0 cm	240.0 cm	175.0 cm

طول مهاری میلگرد قلابدار  
و گمترین بعد ستون

No.	d mm	Ldh cm	گمترین بعد قوه (ستون، دیوار، تیر)
1	ø8	10.0	15.0 cm
2	ø10	15.0	20.0 cm
3	ø12	15.0	20.0 cm
4	ø14	20.0	25.0 cm
5	ø16	25.0	30.0 cm
6	ø18	25.0	30.0 cm
7	ø20	30.0	35.0 cm
8	ø22	30.0	35.0 cm
9	ø25	35.0	40.0 cm
10	ø28	40.0	45.0 cm
11	ø32	45.0	50.0 cm

طول مهاری میلگرد مستقیم Ld

No.	d mm	تیرها و شالوده	آرها تور قالب	ستونها و دیوارها
1	ø8	30.0 cm	40.0 cm	30.0 cm
2	ø10	40.0 cm	50.0 cm	40.0 cm
3	ø12	45.0 cm	60.0 cm	45.0 cm
4	ø14	55.0 cm	70.0 cm	55.0 cm
5	ø16	60.0 cm	75.0 cm	60.0 cm
6	ø18	70.0 cm	90.0 cm	70.0 cm
7	ø20	75.0 cm	100.0 cm	75.0 cm
8	ø22	105.0 cm	130.0 cm	105.0 cm
9	ø25	115.0 cm	150.0 cm	115.0 cm
10	ø28	130.0 cm	170.0 cm	130.0 cm
11	ø32	145.0 cm	190.0 cm	145.0 cm

طول مهاری میلگرد مستقیم Ld

No.	d mm	تیرها و شالوده	آرها تور قالب	ستونها و دیوارها
1	ø8	15.0	20.0 cm	
2	ø10	15.0	20.0 cm	
3	ø12	15.0	20.0 cm	
4	ø14	20.0	25.0 cm	
5	ø16	25.0	30.0 cm	
6	ø18	25.0	30.0 cm	
7	ø20	30.0	35.0 cm	
8	ø22	35.0	40.0 cm	
9	ø25	35.0	40.0 cm	
10	ø28	40.0	45.0 cm	
11	ø32	45.0	50.0 cm	

طول همپوشانی میلگردها (OverLap)

No.	d mm	تیرها و شالوده	آرها تور قالب	ستونها و دیوارها
1	ø8	40.0 cm	55.0 cm	40.0 cm
2	ø10	50.0 cm	65.0 cm	50.0 cm
3	ø12	60.0 cm	80.0 cm	60.0 cm
4	ø14	70.0 cm	90.0 cm	70.0 cm
5	ø16	80.0 cm	105.0 cm	80.0 cm
6	ø18	90.0 cm	120.0 cm	90.0 cm
7	ø20	100.0 cm	130.0 cm	100.0 cm
8	ø22	110.0 cm	140.0 cm	110.0 cm
9	ø25	120.0 cm	160.0 cm	120.0 cm
10	ø28	135.0 cm	180.0 cm	135.0 cm
11	ø32	155.0 cm	200.0 cm	155.0 cm

طول همپوشانی میلگردها (OverLap)

No.	d mm	تیرها و شالوده	آرها تور قالب	ستونها و دیوارها
1	ø8	40.0 cm	55.0 cm	40.0 cm
2	ø10	50.0 cm	65.0 cm	50.0 cm
3	ø12	60.0 cm	80.0 cm	60.0 cm
4	ø14	70.0 cm	90.0 cm	70.0 cm
5	ø16	80.0 cm	105.0 cm	80.0 cm
6	ø18	90.0 cm	120.0 cm	90.0 cm
7	ø20	100.0 cm	130.0 cm	100.0 cm
8	ø22	110.0 cm	140.0 cm	110.0 cm
9	ø25	120.0 cm	160.0 cm	120.0 cm
10	ø28	135.0 cm	180.0 cm	135.0 cm
11	ø32	155.0 cm	200.0 cm	155.0 cm

مهروامنا:

اطلاع

تصویب

ساخت

محاسب:

فلزی

کاربری:

کار فما:

مقیاس:


عنوان نقشه:

شماره پرونده:

1	2	3	4																																																																																																																																																							
<p>تبصره: در مواردیکه قطر اسمی پیچ غیر از اعداد ذکر شده در جدول ۱-۹-۷ باشد حداقل نیروی پیش تبیندگی رامی توان برای <math>F_u = 0.55A_{eb}Fu</math> (که معادل <math>0.7A_{eb}Fu</math> است در نظر گرفت که در آن <math>A_{eb}</math> سطح مقطع اسمی پیچ، <math>A_{eb}</math> سطح مقطع خالص یا سطح مقطع زیر دندانه ها و <math>F_u</math> نش کشی نهایی مصالح پیچ است.</p> <p><b>جدول ۱-۹-۷ حداقل دهای پیش گرمایش</b></p> <p>۱-ابعاد حداثر سوراخ پیچ ها باید مطابق جدول ۱-۹-۷ باشد.</p> <p>۲-سوراخ های بزرگ شده فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است.</p> <p>۳-سوراخ لوپیایی کوتاه در تمام امتداد ها در اتصالات اصطکاکی مجاز است. ولی در اتصالات انتکایی امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.</p> <p>۴-سوراخ لوپیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو در اتصالات انتکایی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی در تمام امتدادها مجاز بوده لیکن باید فقط در یکی از ورق های اتصال وجود داشته باشد.</p> <p>۵-ورق کف ستون ها ضمن رعایت رواداری های مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان حداقل قطر سوراخ مساوی <math>d+6</math> میلی متر در نظر گرفته می شود.</p> <p><b>جدول ۱-۹-۸ ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی متر</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ابعاد اسمی سوراخ (mm)</th> <th colspan="2">قطر پیچ (mm)</th> <th rowspan="2">صفحه ستون</th> </tr> <tr> <th>سوراخ لوپیایی بلند (طول X عرض)</th> <th>سوراخ لوپیایی گوشه (طول X عرض)</th> <th>سوراخ استاندارد (طول X عرض)</th> <th>سوراخ بزرگ شده (طول X عرض)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x40</td><td>18x22</td><td>20</td><td>18</td><td>M16</td></tr> <tr> <td>22x50</td><td>22x26</td><td>24</td><td>22</td><td>M20</td></tr> <tr> <td>24x55</td><td>24x30</td><td>28</td><td>24</td><td>M22</td></tr> <tr> <td>27x60</td><td>27x32</td><td>30</td><td>27</td><td>M24</td></tr> <tr> <td>30x67</td><td>30x37</td><td>35</td><td>30</td><td>M27</td></tr> <tr> <td>33x75</td><td>33x40</td><td>38</td><td>33</td><td>M30</td></tr> <tr> <td>(d+3)x2.5d</td><td>(d+3)x(d+10)</td><td>d+8</td><td>d+3</td><td><math>\geq M36</math></td></tr> </tbody> </table>	ابعاد اسمی سوراخ (mm)		قطر پیچ (mm)		صفحه ستون	سوراخ لوپیایی بلند (طول X عرض)	سوراخ لوپیایی گوشه (طول X عرض)	سوراخ استاندارد (طول X عرض)	سوراخ بزرگ شده (طول X عرض)	18x40	18x22	20	18	M16	22x50	22x26	24	22	M20	24x55	24x30	28	24	M22	27x60	27x32	30	27	M24	30x67	30x37	35	30	M27	33x75	33x40	38	33	M30	(d+3)x2.5d	(d+3)x(d+10)	d+8	d+3	$\geq M36$	<p><b>جدول ۱-۹-۸ حداقل دهای پیش گرمایش</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>دهای پیش گرمایش در فرآیند گرمایش</th> <th>دهای پیش گرمایش در فرآیند غیرگرمایش</th> <th>ضخامت (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*10</td><td>*20</td><td><math>t \leq 20</math></td></tr> <tr> <td>*20</td><td>65</td><td><math>20 &lt; t \leq 40</math></td></tr> <tr> <td>65</td><td>110</td><td><math>40 &lt; t \leq 65</math></td></tr> <tr> <td>110</td><td>150</td><td><math>t &gt; 65</math></td></tr> </tbody> </table> <p>* این دما در حد لمس کردن ورق قابل حس است و در سایر موارد باید از روشهای دماستنجی سطحی (مثلاً گچ های حساس به دما) استفاده شود.</p> <p><b>جدول ۱-۹-۹ مشخصات پیچ های گوشی یا موجود در ایران</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">قش کشی نهایی مصالح پیچ (Fu)</th> <th rowspan="2">قش تسلیم مصالح پیچ (Fy)</th> <th colspan="2">نم استاندارد</th> <th rowspan="2"> نوع پیچ</th> </tr> <tr> <th>ISO</th> <th>ASTM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400MPa</td> <td>240MPa</td> <td>—</td> <td>A307</td> <td rowspan="6">پیچ های معمولی</td> </tr> <tr> <td>400MPa</td> <td>240MPa</td> <td>4.6</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>420MPa</td> <td>320MPa</td> <td>4.8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>500MPa</td> <td>300MPa</td> <td>5.6</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>520MPa</td> <td>400MPa</td> <td>5.8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>600MPa</td> <td>480MPa</td> <td>6.8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>800MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>A325 <math>d \leq 24\text{mm}</math></td> <td rowspan="6">پیچ های پر مقاومت</td> </tr> <tr> <td>725MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>A325 <math>d &gt; 24\text{mm}</math></td> </tr> <tr> <td>1000MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>A490</td> </tr> <tr> <td>800MPa</td> <td>—</td> <td>8.8</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1000MPa</td> <td>—</td> <td>10.9</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1200MPa</td> <td>—</td> <td>12.9</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	دهای پیش گرمایش در فرآیند گرمایش	دهای پیش گرمایش در فرآیند غیرگرمایش	ضخامت (mm)	*10	*20	$t \leq 20$	*20	65	$20 < t \leq 40$	65	110	$40 < t \leq 65$	110	150	$t > 65$	قش کشی نهایی مصالح پیچ (Fu)	قش تسلیم مصالح پیچ (Fy)	نم استاندارد		نوع پیچ	ISO	ASTM	400MPa	240MPa	—	A307	پیچ های معمولی	400MPa	240MPa	4.6	—	420MPa	320MPa	4.8	—	500MPa	300MPa	5.6	—	520MPa	400MPa	5.8	—	600MPa	480MPa	6.8	—	800MPa	—	—	A325 $d \leq 24\text{mm}$	پیچ های پر مقاومت	725MPa	—	—	A325 $d > 24\text{mm}$	1000MPa	—	—	A490	800MPa	—	8.8	—	1000MPa	—	10.9	—	1200MPa	—	12.9	—	<p><b>جدول ۱-۹-۱۰ احتمال ضخامت های گوشی گوشی شپاری با فنوفنسی</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ضخامت قطعه ٹازگو</th> <th>ضخامت های گوش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تا ۶ میلی متر</td> <td>۳ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر</td> <td>۵ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر</td> <td>۶ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر</td> <td>۸ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلی متر</td> <td>۱۰ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ میلی متر</td> <td>۱۳ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۱۵۰ میلی متر</td> <td>۱۶ میلی متر</td> </tr> </tbody> </table> <p>در صورتیکه توان ضخامت های حداقل فوق را بایکار عبور تامین نمود باید از پیش گرمایش یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.</p> <p>برای قطعات با ضخامت بزرگتر از ۴۰ میلی متر پیش گرمایش و دستورالعمل جوشکاری باید با مطالعه خاص مورد بررسی قرار گیرد.</p> <p><math display="block">t_e = \frac{d}{\sqrt{2}} = 0.707d</math> (ضخامت گلوگاه موثر)</p> <p>شکل ۱-۹-۹-۳ ضخامت گلوگاه موثر جوش های گوش</p> <p><b>جدول ۱-۹-۱۱ حداقل پیچ گوشی گوش</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ضخامت قطعه ٹازگو</th> <th>ضخامت پیچ گوشی گوش (با یک پار عبور)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تا ۶ میلی متر</td> <td>۳ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر</td> <td>۵ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر</td> <td>۶ میلی متر</td> </tr> <tr> <td>بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر</td> <td>۸ میلی متر</td> </tr> </tbody> </table> <p>در صورتیکه توان ضخامت های حداقل فوق را بایکار عبور تامین نمود باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.</p> <p>در سازه تحت بار دینامیکی حداقل اندازه جوش ۵ میلی متر می باشد.</p> <p>طول موثر جوش های گوش ای که برای تحمل تنش ها محاسبه شده اند نباید از <math>4\text{t}</math> برابر بعد جوش کمتر باشد.</p> <p><b>جدول ۱-۹-۱۲ الکتروودهای سازگار با فلز پایه</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>مقواحت پایه کشی فلز الکتروود (Fue)</th> <th>مقواحت مصالح فلز پایه (Fue)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تا <math>t \leq 15\text{mm}</math>, <math>300\text{MPa}</math></td> <td>یا معادل آن E60 420 MPa</td> </tr> <tr> <td>تا <math>t &gt; 15\text{mm}</math>, <math>300\text{MPa}</math></td> <td>یا معادل آن E70 490 MPa</td> </tr> <tr> <td>از <math>380\text{MPa}</math> تا <math>300\text{MPa}</math></td> <td>یا معادل آن E70 490 MPa</td> </tr> <tr> <td>از <math>460\text{MPa}</math> تا <math>380\text{MPa}</math></td> <td>یا معادل آن E80 560 MPa</td> </tr> </tbody> </table> <p>مهمومند: مهندس فرمانده سازگار</p> <p>مهمومند: صادر شده برای: اطلاع تصویب ساخت</p> <p>مهمومند: محاسب: نوع اسکلت: فلزی</p> <p>مهمومند: مقياس: کارفرما: کاربری:</p> <p>عنوان نوشته: اطلاعات عمومی جوش و پیچ شماره پرونده: پلاک ثبتی: ویرایش و تاریخ:</p> <p>تاریخ: رشته: سازه</p> <p>شماره نقشه: شماره: S-00</p> <p>اطلاعات: مهندس فرمانده سازگار</p>	ضخامت قطعه ٹازگو	ضخامت های گوش	تا ۶ میلی متر	۳ میلی متر	بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر	۵ میلی متر	بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر	۶ میلی متر	بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر	۸ میلی متر	بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلی متر	۱۰ میلی متر	بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ میلی متر	۱۳ میلی متر	بیش از ۱۵۰ میلی متر	۱۶ میلی متر	ضخامت قطعه ٹازگو	ضخامت پیچ گوشی گوش (با یک پار عبور)	تا ۶ میلی متر	۳ میلی متر	بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر	۵ میلی متر	بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر	۶ میلی متر	بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر	۸ میلی متر	مقواحت پایه کشی فلز الکتروود (Fue)	مقواحت مصالح فلز پایه (Fue)	تا $t \leq 15\text{mm}$ , $300\text{MPa}$	یا معادل آن E60 420 MPa	تا $t > 15\text{mm}$ , $300\text{MPa}$	یا معادل آن E70 490 MPa	از $380\text{MPa}$ تا $300\text{MPa}$	یا معادل آن E70 490 MPa	از $460\text{MPa}$ تا $380\text{MPa}$	یا معادل آن E80 560 MPa
ابعاد اسمی سوراخ (mm)		قطر پیچ (mm)		صفحه ستون																																																																																																																																																						
سوراخ لوپیایی بلند (طول X عرض)	سوراخ لوپیایی گوشه (طول X عرض)	سوراخ استاندارد (طول X عرض)	سوراخ بزرگ شده (طول X عرض)																																																																																																																																																							
18x40	18x22	20	18	M16																																																																																																																																																						
22x50	22x26	24	22	M20																																																																																																																																																						
24x55	24x30	28	24	M22																																																																																																																																																						
27x60	27x32	30	27	M24																																																																																																																																																						
30x67	30x37	35	30	M27																																																																																																																																																						
33x75	33x40	38	33	M30																																																																																																																																																						
(d+3)x2.5d	(d+3)x(d+10)	d+8	d+3	$\geq M36$																																																																																																																																																						
دهای پیش گرمایش در فرآیند گرمایش	دهای پیش گرمایش در فرآیند غیرگرمایش	ضخامت (mm)																																																																																																																																																								
*10	*20	$t \leq 20$																																																																																																																																																								
*20	65	$20 < t \leq 40$																																																																																																																																																								
65	110	$40 < t \leq 65$																																																																																																																																																								
110	150	$t > 65$																																																																																																																																																								
قش کشی نهایی مصالح پیچ (Fu)	قش تسلیم مصالح پیچ (Fy)	نم استاندارد		نوع پیچ																																																																																																																																																						
		ISO	ASTM																																																																																																																																																							
400MPa	240MPa	—	A307	پیچ های معمولی																																																																																																																																																						
400MPa	240MPa	4.6	—																																																																																																																																																							
420MPa	320MPa	4.8	—																																																																																																																																																							
500MPa	300MPa	5.6	—																																																																																																																																																							
520MPa	400MPa	5.8	—																																																																																																																																																							
600MPa	480MPa	6.8	—																																																																																																																																																							
800MPa	—	—	A325 $d \leq 24\text{mm}$	پیچ های پر مقاومت																																																																																																																																																						
725MPa	—	—	A325 $d > 24\text{mm}$																																																																																																																																																							
1000MPa	—	—	A490																																																																																																																																																							
800MPa	—	8.8	—																																																																																																																																																							
1000MPa	—	10.9	—																																																																																																																																																							
1200MPa	—	12.9	—																																																																																																																																																							
ضخامت قطعه ٹازگو	ضخامت های گوش																																																																																																																																																									
تا ۶ میلی متر	۳ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر	۵ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر	۶ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر	۸ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلی متر	۱۰ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ میلی متر	۱۳ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۱۵۰ میلی متر	۱۶ میلی متر																																																																																																																																																									
ضخامت قطعه ٹازگو	ضخامت پیچ گوشی گوش (با یک پار عبور)																																																																																																																																																									
تا ۶ میلی متر	۳ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر	۵ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر	۶ میلی متر																																																																																																																																																									
بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر	۸ میلی متر																																																																																																																																																									
مقواحت پایه کشی فلز الکتروود (Fue)	مقواحت مصالح فلز پایه (Fue)																																																																																																																																																									
تا $t \leq 15\text{mm}$ , $300\text{MPa}$	یا معادل آن E60 420 MPa																																																																																																																																																									
تا $t > 15\text{mm}$ , $300\text{MPa}$	یا معادل آن E70 490 MPa																																																																																																																																																									
از $380\text{MPa}$ تا $300\text{MPa}$	یا معادل آن E70 490 MPa																																																																																																																																																									
از $460\text{MPa}$ تا $380\text{MPa}$	یا معادل آن E80 560 MPa																																																																																																																																																									

### پ) حداقل فاصله سوراخ پیچ ها در اتصالات پیچی

فاصله مرکز تا مرکز سوراخ های استاندارد، سوراخ های بزرگ شده و سوراخ های لوپیابی نباید از ۳ برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد.



سوراخ لوپیابی بلند سوراخ بزرگ شده سوراخ استاندارد

### شکل ۱۰-۹-۲ آنواع سوراخ پیچ ها در اتصالات پیچی

### ت) حداقل فاصله سوراخ ها تا لبه در اتصالات پیچی

فاصله مرکز سوراخ های استاندارد تا لبه قطعه متصل شونده نباید از مقادیر جدول ۱-۸-۹-۲-۱ مکرر کمتر باشد. برای سوراخ های بزرگ شده و سوراخ های لوپیابی فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید از آنچه که برای سوراخ استاندارد تعیین شده به اضافه مقدار C مربوطه از جدول ۱-۰-۹-۲-۱-۰ متر شود.

### جدول ۱۰-۹-۲-۱-۰ حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا

لبه پریده شده با قیچی(گیوتن)	لبه نورد شده ورق-پیچ، تسمه و فقر لبه پریده شده با شعله اتوهاتیک با اوه
1.75d	2d

(d) قطر اسمی پیچ

### جدول ۱۰-۷-۶-۴ مقادیر افزایش حداقل فاصله سوراخ تا لبه (c)

سو راخ لوپیابی (mm)	سو راخ بزرگ شده (mm)	
	محدود پر اهداد لبه	لوپیابی گواه
0	0.75d	5mm

### ث) حداقل فاصله هر کز سوراخ تا لبه

حداقل فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبه قطعه در هر راستا به شرح زیر است. پیچ تا نزدیکترین لبه قطعه در هر راستا نباید از ۱۲ برابر ضخامت نازکترین قطعه و همچنین از ۱۵ میلی متر تجاوز کند.

۲- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشد فاصله از مرکز هر پیچ تا نزدیکترین لبه قطعه در هر راستا نباید از ۸ برابر ضخامت نازکترین قطعه و همچنین از ۱۲۵ میلی متر تجاوز کند.

کارفما:	محاسب:	مقیاس:
کاربری:	اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	نوع اسکلت: فلزی
عنوان نقشه:	رشه: سازه	تاریخ:
شماره پرونده:	S-00	شماره نقشه:
پلاک ثبتی:	ویرایش و تاریخ:	10mm

پیمانکار باید برای انواع جوش ها قبل از شروع جوشکاری نوع الکترود مصرفی و قطر آن، شدت جریان، ولتاژ تعداد پاسهای ناحوه آماده سازی لبه ها و تمام اطلاعات اجرایی دیگر را توسط مهندس یا کارдан ارشد جوشکاری بر روی برگه های "دستورالعمل جوشکاری-WPS" ثبت نموده و در تمام مدت جوشکاری در اختیار جوشکار، سرپرست کارگاه جوشکاری و ناظرین قراردهد. برگه های دستورالعمل جوشکاری باید قبلاً به تایید مهندس ناظر رسیده باشد.

جوشکاری باید طبق نکته ها و مدارک فنی توسط جوشکاران ماهر از یابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس ناظر الزم بداند باید جوشکاران دارای گواهینامه جوشکاری از وزارت تعاقون کارروفاره اجتماعی یا مراجع ذیصلاح دیگر بوده و یا قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش لازم از آنها به عمل آید. قبل از جوشکاری باید سطوح مورد نظر از مواد زاید (گرد و خاک-زنگ زدگی-رنگ و غیره) کاملاً پاک شود.

جوشکاری به طور کلی در دمای محيط جوشکاری زیر صفر درجه سیلسیوس خصوصاً در جریان باد منعو است. در صورتی که جریان هوا یکنواخت و ثابت بوده و بتوان محيط جوشکاری را به شاعع حداقل ۰۰ میلی متر با وسائل مناسب به نحوی گرم کرد که با دست کمالاً محسوس باشد و محيط جوشکاری حفاظت گردد جوشکاری بامانع است.

جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکر شده انجام شود هرگز با تایید مهندس ناظر و طراح. شدت جریان و نوع الکترود ها باید طوری انتخاب شود که جوش کامل و دارای نفوذ کافی مطابق نکته ها بوده و قطعات مورد اتصال به قدر کافی ذوب شوند. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمت های برآمده، بریدگی و گود افقاد گی باشد چنانچه جوشکاری در بیش از یک عبور انجام شود قبل از انجام عبور بعدی پوسته عبور قبلی باید به کمک چکش گل زن و برس سیمی پاک گردد. بین قطعاتی که مستقیماً به طریق جوش گوش شده به هم جوش هی شوند نباید درزی بیش از ۲ میلی متر موجود باشد. ترتیب عملیات جوشکاری باید به نحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل اصلی خارج نشده و از تاب برداشته و اعوجاج پیشتر از حد رواداری های بند ۶-۴-۱۰-۶ بیشتر نگردد. بر روی تمام جوش ها باید آزمایش های کنترل کیفیت چشمی توسط بازرس جوش انجام و تتجه این آزمایش ها به مهندس ناظر و کارفرما گزارش شود. در جدول ۱-۰-۱-۰ میزان آزمایش های غیر مخبر جوش ارایه شده است. تتجه تمام این آزمون ها باید در پرونده های مخصوص ثبت شده و در اختیار مهندس ناظر قرار گیرند. تقسیم مهندس ناظر از تاب تجیه آزمایش قطعی محسوب میگردد. مهندس ناظر هیتواند مستقیماً آزمایش های کنترل کیفیت بر روی قطعات انجام داده و با دستور تکرار و تجدید آزمایش های لازم توسط پیمانکار را صادر نماید.

### جدول ۱۰-۱-۰ میزان آزمایش های غیر مخبر جوشی هنگام تولید و نصب

نوع آزمایش	نوع جوشی مورد آزمایش
بازرسی چشمی (VI)	۱- صدر صد کلیه جوش ها
پرتوگاری با فراصوت (UT یا RT)	۲- صدر صد جوش های لب به لب عرضی بال های کششی اعضايی کششی خربها يك ششم عمق جان تیرها در هجاورت بال کششی * و جوش شیاری ورق روسربی و زیر سربی به ستون در در اتصال صلب تیر به ستون
پرتوگاری با فراصوت (UT یا RT)	۳- ده درصد جوش های لب به لب عرضی بال های کششی و اعضايی کششی خربها
پرتوگاری با فراصوت (UT یا RT)	۴- بیست درصد جوش های لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری و اعضايی فشاری خربها و ستون ها
پرتوگاری با فراصوت (UT یا RT)	۵- بیست درصد جوش های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی باشد و جوش های لب به لب عرضی جان تیرها
رنگ نافذ (PT)	۶- ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت شده ها
رنگ نافذ (PT)	۷- صد درصد جوش های گوشه اتصالات مهاربندی ها و اتصالات تیر به ستون *

\* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر هی تواند دستور تقلیل آزمایشات را تا حداقل ۳۰ درصد صادر نماید.

### ج) حداقل فاصله هر کز تا هر کز سوراخ ها در اتصالات پیچی

حداقل فاصله مرکز تا مرکز سوراخ ها در اتصالات پیچی در هر راستا به شرح زیر است.

- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشد فاصله بین مرکز سوراخها نباید از ۲۴ برابر ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده و همچنین از ۳۰ میلی متر تجاوز کند.

- برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشد فاصله بین مرکز سوراخها نباید از ۱۴ برابر ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده و همچنین از ۲۰ میلی متر تجاوز کند.

### پ) پروفیل و سوراخ گوشه

ابتدا قطعات باید به ابعاد و شکل های لازم بدقت بریده شده و در محل های لازم سوراخ گردند. برش ورق

-هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می گردد باید توسط دستگاه برش شعله ریلی انجام گیرد. برای

ورق ها با ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده همچنین مجاز میباشد.

در این حالت لبه های باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواری های بیش از ۳ میلی متر باشد. ناهمواری ها و

زخمهای بیش از ۳ میلیمتر را باید باستگی زدن و در صورت لزوم تعمیر کاری توسط جوش هموار کرد.

در نیمیرخ های سنگین و قطعات ساخته شده با جوش به ضخامت بیش از ۴۰ میلی متر باید از برش شعله ریلی انجام شود.

برش نیمیرخ های فولادی (تیر آهن، ناودانی و نیشی) که برای ساخت مهاربندی ها، تیرها، ستون و اتصالات

آنها مصرف می شوند در صورت موافقت مهندس ناظر میتواند با اره یا برش توسعه از قدر زیاد میتواند در هر صورت

کلیه ناصافی هایی که بر اثر برش به کمک مته دوار انجام پذیرد. برای سوراخ های با قطر زیاد میتوان ابتدا

سوراخ های نهایی ورق ها باید به کمک مته دوار انجام پذیرد. برای سوراخ های با قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با

پیچ به هم متصل می گردند در صورت امکان باید همه به هم خال جوش شده و با هم سوراخ کاری شوند.

به کارگیری روش های گرم کردن هوضوعی یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد احتنا با راست کردن قطعات

با تایید مهندس ناظر محجاز میباشد و لایه موضع گرم شده نباید از ۶۵ درجه سیلسیوس برای فولاد

معمولی و ۵۸۵ درجه سیلسیوس برای فولاد پر مقاومت و آلیاژی بیشتر شود. این دما باید به کمک گچ های

رنگی مخصوص که در دمای حدود ۶۰۰ درجه سیلسیوس تغییر رنگ می دهد مورد کنترل قرار گیرد.

### ساخت و آهاده گوشن قطعات قبل از هوتفاڑ (۱۰-۳-۲)

قطعات فولادی باید طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییر شکلی غیر از آنچه در نقشه مشخص شده در آنها به

وجود نیاید. اخ هنا و تغییر شکل هایی که طبق نقشه و یا دستور مهندس ناظر لازم باشد، هنگام ساختن قطعات

ایجاد می شود پیچ زنی و آماده کردن لبه قطعات برای جوشکاری باید هنگام برش شعله با زاویه دادن به سر

مشعل یا سنگ از ۱۲ میلی متر مجاز نمایی شود. پیچ زنی و آماده کردن لبه های پیچ زن ضریب ای برای قطعات و ورق -

های باضخامت بیش از ۱۲ میلی متر مجاز نمایی شود. پیچ زنی و آماده کردن لبه های باید مطابق جزیيات

اجرایی درزهای پیش پذیرفته بوده و قبلاً به تایید مهندس ناظر رسیده باشد.

### اتصال با جوشی (۱۰-۳-۲)

برای برقراری اتصالات جوشی رعایت مشخصات مندرج در آین نامه جوشکاری ساختمنی نشریه (۲۲۸) لازم

است. علاوه بر مفاد آین نامه مذکور رعایت موارد زیر لازم است.

### کاربری:

اطلاع  تصویب  ساخت

### عنوان نقشه:

رشه: سازه

### شماره پرونده:

سازه نقشه: شماره نقشه: ویرایش و تاریخ:

### پلاک ثبتی:

ویرایش و تاریخ:

پلاک ثبتی:

10mm

10mm

## اتصال با پیچ

### اصلاح سوراخ ها (۱۰-۳-۲-۳)

جدول ۱۰-۳-۲-۳ نیروی پیش قیادگی و لنگر پیچشی پیش تییدگی هناظر پوایی پیچ های ۸.۸

نیروی پیش تییدگی لازم (KN.m)	نیروی پیش تییدگی (kN)	قطر اسی (mm)
MOS2	روفن گاری شده	گریکاری با
0.2	0.28	91 M16
0.36	0.48	142 M20
0.52	0.72	176 M22
0.64	0.88	205 M24
1.0	1.32	267 M27
1.32	1.76	326 M30
2.24	3.04	475 M36

اگر در چرخاندن پیچ ها از آچارهای بادی استفاده شود، باید فشار باد را طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره ها را بدون چرخیدن پیچ تا مرحله سقی کامل برساند و در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به روشی که در بالا گفته شد پیچ ها را پیش تیید کرد. تنظیم باد کمپرسور متناسب استفاده از آچار مدرج (تورک متر) با آزمون و خطاهای متواالی می باشد و باید در آن دقت کامل به عمل آید.

باز کردن و استفاده مجدد از پیچ هایی که به حد پیش تییدگی رسیده اند، مجاز نمی باشد. در اتصال پیچ پر مقاومت، سطوحی که در تماس با سر پیچ و یا مهره آن قرار می گیرند نباید شیبی پیش از یک بیستم نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ داشته باشد. در صورت عدم تامین این شرط باید با استفاده از واشر شیدار، موادی نبودن سطوح را جبران کرد.

قطعاتی که با پیچ پر مقاومت به یکدیگر متصل می شوند، باید کاملاً به هم جفت شده باشند و نباید ورق پر کننده یا هر نوع مصالح تغییر شکل پذیر دیگری بین آنها گذاره شود، لیکن استفاده از ورق های پر کننده با مقاومت نظیر قطعات اتصال و ضخامت یکنواخت مجاز است.

محکم می شوند. تا اطمینان حاصل شود که سطوح تمام کاملاً به هم چسبیده اند، سپس بقیه پیچ ها در هنگامی که قطعات نصب می شوند، باید کلیه سطوح اتصال (شامل سطوح مجاور کله پیچ ها و مهره ها) از قسمت های پوسته شده و دیگر مواد زاید عاری باشد، مخصوصاً سطوح تماس اتصالات اصطکاکی باید کاملاً تغییر باشد و اثرب از پوسته زنگ، رنگ، ناک، انواع روغن و مصالح دیگر در آنها وجود نداشته باشد. انواع متدال پیچ های مورد استفاده در استکلت های فولادی عبارتند از پیچ های معمولی و پیچ های پر مقاومت. در جدول ۱۰-۶-۹-۲-۱۰ مشخصات پیچ های موجود با تولید در ایران طبق استاندارد های ASTM و ISO ارایه شده است.

در جدول ۱۰-۳-۴-۱۰-۴-۱۰ میزان نیرو و لنگر پیش تییدگی اولیه برای پیچ های پر مقاومت ۸.۸ و ۹.۰ ارایه شده است. برای سایر رده پیچ ها می توان از تابع بین تنش کششی نهایی آنها بهره برد.

### گنتول پیش تییدگی پیچ ها (۱۰-۶-۷-۲)

پیمانکار موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ و مهره ها در کارگاه نصب اعمال داشته، گزارش های مربوط به این کنترل ها راجهت بررسی و تایید مهندس ناظر اعلام نماید. مهندس ناظر مهندس ناظر راسا یا از طریق آزمایشگاه اصلاحاتی پیش تییدگی پیچ هارا کنترل نماید. در هر صورت تصمیم مهندس ناظر در مورد کفايت پیش تییدگی پیچ ها قطعی خواهد بود.

برای پیچ های پر مقاومت به کارگرفته شده در اتصالات اصطکاکی، نیروی پیش تییدگی لازم برای سفت کردن پیچ های باید مطابق مقادیر جدول ۱۰-۷-۹-۲-۷ اختیار شود. نازم به ذکر است که پیچاندن اضافی مهرها ممکن است کشش پیچ از مقادیر جدول ۱۰-۷-۹-۲-۷ بیشتر شوند که این موضوع مشکلی برای طرح ایجاد نخواهد کرد.

در پیچ هایی که به وسیله چرخاندن اضافه مهره طبق جدول ۱۰-۷-۹-۲-۷ پیش تیید می شوند، بعد از آنکه پیچ ها کاملاً سفت شده باشند به وسیله یک گچ رنگی نقطه ای از پیچ و مهره را که روپروری هم قرار دارند علامت گذاری کرده سپس کنترل می گردد که چرخش اضافی مطابق جدول ۱۰-۳-۴-۱۰ به میزان کافی انجام شده باشد. برای کنترل پیش تییدگی پیچ ها باید از آچار متر (تورک متر) مناسب که قبل از یک آزمایشگاه مورد قبول کالیبره شده است، استفاده به عمل آورد.

### اصلاح سوراخ ها (۱۰-۶-۳-۲)

برای موئاتر نهایی قطعات، بعد از آنکه قطعات عالمت گذاری شده بر روی خرک چیده شدن و ورق های اتصال بر روی سوراخ ها قرار گرفته، قطعات به وسیله سمه هایی که از سوراخ های اتصال می گذرند در جای خود ثابت می شوند. در کارگاه ساخت، اخطاب سوراخ ها مورد کنترل دقیق قرار میگرد. ولی باز هم امکان دارد که حداقل تا ۱۵ درصد سوراخ های یک محل به علت عدم دقت های ساخت کاملاً منطبق نباشند. در چنین حالتی باید این سوراخ ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده بوسیله برق زدن آنها را اصلاح نمود. حداقل قطر برقوی مصرفی ۳ میلی متر بزرگتر از قطر پیچ می باشد و برق زنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلی متر افزایش دهد. استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخها مجاز نیست.

### پیشنهاد و محکم گردن پیچ های اصطکاکی (۱۰-۶-۳-۲)

محکم کردن پیچ های هر اتصال در دو مرحله انجام می گیرد. اول، تعدادی از پیچ ها تا حد سقی کامل سوراخ قرار گرفته کاملاً سفت می شوند. در مرحله دوم، با چرخاندن اضافی مهره، پیچ های پیش تیید می گردند. در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ هایی که اتصال صلب تر است و صفحات تغییر شکل کمتری می دهند شروع به بستن پیچ ها کرد. در وصله ها، قسمت صلب اتصال، وسط ورق اتصال می باشد. بعد از محکم کردن پیچ هایی که سطوح تماس کاملاً به هم چسبیده اند، سپس بقیه پیچ ها در پیچ های کناری، آنها را از حالت کاملاً سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن پیچ ها باید دقت کرد که از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید.

سفقی کامل را در پیچ هایی که گویند که کارگر بازه با آچار معمولی بدون آنکه باوزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند، با کارگری آخرين توان خود نتواند پیچ را از آن محکم تر نماید. برای پیش تیید کردن چنین پیچی باشد مهره آن را به اندازه مقداری که در جدول ۱۰-۴-۲-۴ مشخص شده اضافه چرخاند. این چرخش اضافی را می توان به سمت آچار دسته بلند با آچار معمولی باستفاده از دو کارگر با به وسیله آچار بادی تامین نمود. حصول پیش تییدگی باید توسط آچار مدرج (تورک متر) تایید گردد.

### جدول ۱۰-۲-۳ چوخشی اضافی لازم پوایی پیش تییده گردن پیچ ها

طول پیچ (L)	تفصیل ۱	تفصیل ۲	تفصیل ۳
۱/۳ دور	L ≤ 4D		
۱/۲ دور	4D < L ≤ 8D		
۲/۳ دور	8D < L ≤ 12D		

D قطر پیچ می باشد.

کارفما:	مقیاس:	محاسب:	صادر شده برای:	اطلاعات فلزی	نوع اسکلت:	مهرو امضا:
کاربری:	شماره پرونده:	عنوان نقشه:	راسته: سازه	تصویب	ساخت	اطلاعات عمومی جوش و پیچ
پلاک ثبتی:	ویرایش و تاریخ:	شاره نقشه:	S-00	3	2	10mm

معیار اصلی جهت حصول اطمینان از ایجاد اتصال اصطکاکی با پیچ های پر مقاومت، دستیابی به حداقل نیروی پیش تییدگی در تمامی پیچ های اتصال می باشد. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان جهت دستیابی به نیروی

پیش تییدگی لازم، اقدام به معرفی لنگر پیچشی حداقل نموده است. لازم به ذکر است، از آجاییکه نیروی پیش تییدگی با لنگر پیچشی با مکوس ضربی اصطکاکی با هم مرتبط می باشد، هرچه ضربی اصطکاکی بالاتر رود برای حصول حداقل نیروی پیش تییدگی در پیچ، می بایست لنگر پیچشی بیشتری به هرها اعمال گردد. با توجه به اینکه ضربی اصطکاکی در پیچ ها به شدت به نوع و ضخامت پوشش (پیچ، مهره، واشر)، میزان رطوبت، میزان گرد و خاک بر روی سطوح و ... وابسته است، هرگونه تغییر در وضعیت سطوح منجر به تغییر عده در ضربی اصطکاکی می گردد. تغییرات ایجاد شده در مقدار ضربی اصطکاکی می تواند در یک سطح لنگر مشخص، منجر به عدم حصول حداقل نیروی پیش تییدگی و یا اعمال نیروی پیش از حد به پیچ، گردد. لذا اکیدا توصیه می گردد، در خصوص ایجاد پیش تییدگی در پیچ ها صرفاً به مندرجات جداول ۱۰-۳-۴-۱۰ و ۱۰-۴-۱۰ اکتفا نشده و حداقل یکی از دو روش ذیل مورد استفاده در پیچ های ایجاد اصطکاکی می باشد.

- استفاده از مقادیر لنگر پیچشی گواهی شده توسط کارخانه تولید کننده پیچ، مهره و واشر برای پروژه (برگه های گواهی همراه محموله) - کارخانه تولید کننده موظف است بر اساس نتایج تست های انجام شده در آزمایشگاه کلاس و مقدار ضربی اصطکاکی است کامل پیچ، مهره و واشر را برای هر بچ ناهمبر (لات ناهمبر) گواهی نموده و به خریدار اعلام نمایند.

- استفاده از دستگاه اسکیدهور و تعیین لنگر پیچشی مورد نیاز- بدین منظور می بایست تعدادی از پیچ ها قبل و بعد از هر روز کاری در دستگاه اسکیدهور پیش تییده شده و میزان لنگر پیچشی متوجه محاسبه گردد. لنگر متوجه محاسبه شده ملاک عمل در آن شیفت کاری محاسبه می گردد.

### رُنگ آمیزی گوون و گالوانیزه گوون قسمت های فولادی (۱۰-۹-۸)

قسمت های فولادی باید در مقابل خوردگی محافظت شوند که برای این منظور باید سطوح آنها رنگ شوند.

**هواه هوره فلز (۱۰-۹-۸)**

رنگ های مورد استفاده برای قسمت های فولادی باید از نوع آماده و مناسب با شرایط آب و هوای منطقه باشند و استفاده از رنگ ها پس از مشخص شدن کارخانه تولید کننده آنها منوط به تصویب مهندس ناظر می باشد.

تمام موارد مورد استفاده جهت آماده سازی سطح و رنگ آمیزی آن باید مطابقت کامل با استاندارد های معابر داشته و مورد تصویب مهندس ناظر قرار گیرند. در هر صورت حصول به کیفیت نهایی مطلوب بر عهده پیمانکار خواهد بود.

**آهاده سازی سطوح (۷-۶-۵)**

تمیز کاری با پاشش مواد ساینده بهترین روش برای از بین بردن رنگ اکسیدهای حاصل از نورد و رنگ های قدیمه‌ی باشند.

با چسبندگی کم می باشد. به طور کلی در هر آماده سازی سطح با پاشش مواد ساینده موارد زیر حائز اهمیت می باشند:

الف) اطمینان از فشار موثر باد. مقدار صحیح فشار باد در آماده سازی با مواد ساینده تقریباً ۵۰ Mpa باشد.

بعد از آماده سازی سطح با مواد ساینده باید بالاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد. این قابل از

اعمال آستری باید گرد و خاک بر روی سطح را با هوای فشرده (بدون آب و روغن) و یا جاروی بر قی صنعتی کاملاً تمیز کرد.

ب) اگر مقدار زنگ و رنگ ها با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با ترشیدن، حجم مواد زاید را کم کرده و سپس عملیات آماده سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

پ) سطوح آومینومی آماده سازی نشده و یا سایر فلزات سیک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ آمیزی می باشند، زیرا چسبندگی لایه پرایمر به سطوح فوق بسیار کم می باشد. در این شرایط ایندا باید سطح را با یک حلal قوی کاملاً چربی زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن اعمال نمود.

### هرچهار مختلف گفته‌ی آهاده سازی سطوح (۱۰-۹-۸)

تمیز کاری با برس سیبی و با پاشش مواد ساینده باید با توجه به چگونگی انجام کار به تنیجه ای مطلوب برسد.

سطوح فولادی قبل از اعمال آستری ها به صورت زیر طبقه بندی می شود. در جات آماده سازی که در زیر آورده می شوند، پیانگر تمیزی سطح فولاد می باشند که باید از کثافت و چربی ها پاک شده و همچنین لایه های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشند.

### تنهیز گوون په صورت هایه پاشهی خفیف

سطوح فولاد پس از ماسه پاشه و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، گلیفی و نیز لایه اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می باشد و زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی باشد.

### تنهیز گوون په صورت هایه پاشهی عمیق

سطوح فولاد پس از ماسه پاشه و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، گلیفی و نیز بیشترین لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

کارفما :	مقیاس :	محاسب :	اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	صادر شده برای :	مهر و امضا :
کاربری :	نوع اسکلت: فلزی				
عنوان نقشه :	جزئیات رنگ آمیزی و گالوانیزاسیون	تاریخ:	رشته: سازه		
شماره پرونده :		شماره نقشه:	S-00		ویرایش و تاریخ:
پلاک ثبتی :					

د) سطوح تمام شده رنگ آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد  
یکنواختی ظاهری در رنگ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ، اضطراب لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شر، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

ذ) اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه بینند (به واسطه عملیات جوشکاری، حمل، بستن و یا...) پیمانکار باید سطوح هور نظر را تمیز نموده به طوری فولادی سطح رنگ پوشش شوند و سپس بر اساس مشخصات فنی لایه های رنگ متناسب و سازگار با لایه قلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید.

(ر) تقاضی و رنگ کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت پیش از ۸۰٪ درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطه شنبم کمتر از ۵ درجه سیلسیوس باشد، رنگ آمیزی منع می باشد.

(ز) سطوح غیرقابل دسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کارتیمیز و رنگ آمیزی شود. (این دسترسی که در مدارک طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد).

(ه) سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ های اصطکاکی رعایت شود.

(س) سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضد زنگ که بتوان آن را قلی از نسب به آسانی بر طرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می توان استفاده کرد.

(ش) سطوح مجاور جوش کارگاهی: به جز حالت هایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصله ۰.۵ میلی متری از محل هرجوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می زند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می کند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه ای از روی سطوحی که جوش انجام می گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک گردد.

### انباوه‌هایی رنگ (۱۰-۹-۸)

رنگ های باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر ۱۸ و حداً تا ۳۵ درجه سیلسیوس باشد. در این خصوص دستور العمل های کارخانه سازنده رنگ می تواند ملاک عمل واقع گردد.

### ضخامت رنگ

هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازنده رنگ انجام گیرد. اما ضخامت رنگ خشک شده نباید از حداقل ضخامت رنگ تعیین شده کمتر شود. چنانچه میزان تعیین شده در یک دست رنگ نتواند ضخامت لازم را تامین کند، رنگ آمیزی باید مجدد تکرار شود تا حداقل ضخامت هور نیاز به دست آید.


کلیه مصالح قطعات فولاد باید طبق مشخصات جدول ۱۰-۴-۵ رنگ شود.

خ) در تمام سطوحی که طبله کردن وجود ترک ها و پوسته شدن رنگ و سایر عالیم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطح تامین شده است. باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ آمیزی صورت گیرد.



### جدول ۱-۹-۶ رواههای موشاڑ در درزها با جوشی شیاری

پدون جوش پشت	جوش پشت
$\pm 2\text{mm}$	نامحدود
$+2\text{mm}$	۱-ضخامت ریشه ۲-الف-فاصله ریشه بدون پشت بند
$+6\text{mm}$ $-2\text{mm}$	کاربرد ندارد ۲-ب-فاصله ریشه با پشت بند
$+10^\circ$ $-5^\circ$	$+10^\circ$ $-5^\circ$ ۳-زاویه شیار



شکل ۱-۹-۷ اصلاح تاهمبادی و ناهم بودی

قطعاتی که به یکدیگر جوش می‌شوند، باید همباد یکدیگر قرار گرفته و به وسیله پیچ گیره، گوه، قید و یا خال جوش در وضعیت خود تا اتمام جوشکاری تثبیت شوند. در صورت امکان استقاده از قید و قالب، توصیه می‌شود. لازم است آزادی‌های مناسب برای جمع شدن و تاییدگی وجود داشته باشد.

### کنترل اعوجاج و جمع شدن

در موتاڑ و انجام جوش درزهای اعضای ساخته شده از ورق یا نیمرخ و همچنین تعویت نیمرخ ها، دستورالعمل و توالی جوشکاری باید طوری انتخاب شود که مقادیر اعوجاج و جمع شدن گردید. قطعاتی که باید به وسیله جوش گوشش به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه نباید از  $5\text{ mm}$  بیش باشد. اگر فاصله ریشه از  $2\text{ mm}$  می‌تر بزرگتر شود، اندازه ساق جوش منطبق بر ضوابط کنترل کیفی قطعه باشد. قبل از شروع جوشکاری، توالی جوشکاری و برنامه کنترل اعوجاج باید جهت اطلاع و اظهار نظر به مهندس ناظر تسليم گردد. مسیر پیشرفت جوشکاری یک عضو، باید از نقطه باگیرداری بیشتر به سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد. حاصل شده است. بازدگی بین سطوح در تماس جوش های انجام شده باید نماید که ضخامت موثر گلوبی مورد نظر در هنگام موشاڑ درزهایی که در آنها انتظار انتباش بزرگتری می‌رود باید قبل از درزهایی جوش شوند که انتظار انتباش کمتری از آنها داریم. جوشکاری این درزها باید تا حد امکان با گیرداری کمی انجام شود.

در ساخت اعضای ورقی و اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ، قطعه سازی باید قبل از موشاڑ انجام گردد. یعنی ابتدا باید ورق ها طبق طول و عرض نقشه ها سرهم گردند و سپس موشاڑ جوش عضو انجام شود. اعضا با طول

از ان در نقشه ها تصریح شده باشد و یا به تایید مهندس طراح برسد.


قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به یکدیگر متصل می‌شوند باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه بین دو قطعه نباید از  $5\text{ mm}$  می‌تر بزرگتر گردد.

قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، باید با دقت با یکدیگر همباد و تراز شوند. حد اکثر ناهمنترازی بین دو قطعه، مساوی  $0^\circ$  ادرصد ضخامت قطعه نازکتر با حد اکثر  $3^\circ$  می‌تر می‌باشد.


برای اصلاح ناهمنترازی نباید شبیه بزرگتر از  $12^\circ$  می‌تر در  $300\text{ mm}$  متر به وجود آورد. اندازه گیری ناهمنترازی باید بر مبنای میانتر قطعات انجام شود، مگر اینکه در نقشه ها به نحو دیگر مشخص شود.

رواههای مربوط به زاویه شیار، فاصله ریشه و ضخامت ریشه در شکل ۱-۹-۱ نشان داده است.

در صورتی که ابعاد و اندازه مقطعه جوش اختلافی بیش از مقادیر ارایه شده در شکل (یا در ادامه) با اندازه نشان داده شده در نقشه ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل پذیرش است. در صورتی که اختلاف فاصله ریشه با مقادیر نقشه بزرگتر از رواهه مجاز نباشد، بزرگتر نباشد و با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.



(الف) جوش شیاری بدون پشت بند-بدون جوش پشت



(ب) جوش شیاری با تسمه پشت بند-با جوش پشت

### جدول ۱-۹-۷ حداقل ضخامت و تک آزمیزی قطعات فولادی در شرایط همچوپی مختلف

نوع و ضخامت ریشه	آماده سازی	شرایط همچوپی
قطعه فولادی در معرض شرایط جوش	قطعه فولادی در معرض دیوار و نازک کاری	
۴-میکرون ضذرتک الکلیدی	۴-میکرون روبه الکلیدی	۴-میکرون روبه الکلیدی
۴-میکرون روبه الکلیدی	۴-میکرون روبه الکلیدی	۴-میکرون روبه الکلیدی
۴-میکرون آستر اپوکسی	۴-میکرون آستر اپوکسی	۴-میکرون آستر اپوکسی
غنى از روی	غنى از روی	غنى از روی
۶-میکرون لایه میانی اپوکسی	۶-میکرون لایه میانی اپوکسی	۶-میکرون لایه میانی اپوکسی
۶-میکرون روبه اپوکسی	۶-میکرون روبه اپوکسی	۶-میکرون روبه اپوکسی
پلی بورتان	پلی بورتان	پلی بورتان
۶-میکرون آستر اپوکسی	۶-میکرون آستر اپوکسی	۶-میکرون آستر اپوکسی
غنى از روی	غنى از روی	غنى از روی
۶-میکرون لایه میانی اپوکسی	۶-میکرون لایه میانی اپوکسی	۶-میکرون لایه میانی اپوکسی
۶-میکرون روبه اپوکسی	۶-میکرون روبه اپوکسی	۶-میکرون روبه اپوکسی
پلی بورتان	پلی بورتان	پلی بورتان

(۱) شرایط متعدل، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی هموسط مساوی یا کمتر از  $50\%$  درصد

(۲) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از  $50\%$  درصد و مساوی یا کمتر از  $80\%$  درصد

(۳) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی هموسط بیش از  $80\%$  درصد

(۴) در صورتی که دستورالعمل رنگ آزمیزی توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود، همیتوان از شرایط جدول فوق عدول نمود.

(۵) ضخامتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روی هم قرار گیرد، نباید رنگ شود، فقط به لایه ای در حد  $20\text{ }\mu\text{m}$  میکرون

به عنوان رنگ انتبارداری نیاز می‌باشد.

(۶) میکرون  $1000\text{ }\mu\text{m}$  هتر است

(۷) منظور از رطوبت نسبی هموسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی هموسط ماهانه است.

### گالوانیزه گوین (۱-۹-۸)

عملیات گالوانیزه کردن باید باشیوه غوطه وری داغ به وسیله روی با خلوص  $98\%$  در هر هتر مرتب انجام شود.

قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی خارجی گردد.

در مورد قطعات گالوانیزه شده و محل هایی که مورد عملیات جوشکاری قرار خواهد گرفت نباید نزدیکتر از  $50\text{ mm}$


میلی هتر به محل جوش گالوانیزه شوند، چنان قسمت هایی که گالوانیزه نشده اند مطابق آنچه در بخش رنگ

آزمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات ترمیم قرار گیرند.


### رواههای های جوشی

#### شکل ۱-۹-۸-۱ رواههای های موشاڑ در درزها با جوشی شیاری

(۱) رواههای های جوشی



(۲) رواههای های جوشی




کارفما:	مقیاس:
کاربری:	نوع اسکلت: فلزی
عنوان نقشه:	جهنیات رنگ آزمیزی و گالوانیزاسیون و رواههای اجرائی
شماره پرونده:	رشه: سازه
پلاک ثبتی:	ویرایش و تاریخ:
مهر و امضا:	صادره شده برای:
	اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت
S-00:	شماره نقشه:

1

2


3

4



جدول ۴-۱۰ روش اداری های انجنایی پیش خیز تیرها پوایی تیرهای خیز مختلط

a/s					دهانه
0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
40	38	34	25	14	$\geq 30m$
30	29	25	19	11	$20 \leq L < 30$
20	19	7	13	7	$< 20m$



برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابر است با :

$$\pm 3mm \times 3 / \text{طول دهانه بر حسب متر}$$

مشروط بر اینکه عضو دارای انعطاف پذیری کافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب‌های عرضی بدون آسیب رساندن به اعضای سازه ای باشد.

برای اعضای ساخته شده از ورق (مثل مقطع H و T)، حداکثر اختلاف بین محور مرکزی بال در محل‌های تماس، مساوی ۰/۰۱ bf یا ۶ میلی متر می‌باشد (شکل ۴-۳-۱۰).

شکل ۴-۳-۱۰ روش اندازه گیری پیش خیز تیرها

برای تیرورق‌های جوشی، روداری مجاز پهنای بال مساوی  $\pm 3$  میلی متر برای پهنای کوچکتر یا مساوی  $\pm 4$  میلی متر و  $\pm 5$  میلی متر برای پهنای بزرگتر می‌باشد. روداری مجاز در ارتفاع کل تیر که در صفحه جان اندازه گیری می‌شود، مطابق جدول ۴-۳-۱۰ می‌باشد.

جدول ۴-۳-۱۰ روش اداری مجاز ارتفاع تیرهای



رواداری مجاز	ارتفاع تیر (میلی متر)
$\pm 3$	$\leq 900$
$\pm 5$	$900 < h \leq 1800$
$-5, +8$	$> 1800$

#### سخت گشته تکیه گاهی در محل بارهای متغیر گز (۴-۳-۱۰)

انتهای سخت گشته تکیه گاهی باید نسبت به جان گونیا و در تماس کامل با بال باشد. حداقل باید ۷۵ درصد مساحت کل سخت گشته در تماس با بال باشد. سطح خارجی بال که بر صفحه نشیمن فولادی تکیه می‌کند، در ۷۵ درصد سطح تصویر جان و سخت گشته‌ها باید در تماس با صفحه نشیمن با حداقل  $0.25$  میلی متر بادخور باشد. در ۲۰ درصد  $0.3$  میلی متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از  $20$  متر و کوچکتر از  $30$  متر باقیمانده حداکثر بادخور  $1$  میلی متر است. در صورتی که سخت گشته انتهایی موجود نباشد، حداکثر بادخور در  $75$  میلی متر برای دهانه‌های مساوی  $0.25$  میلی متر و مساوی  $1$  میلی متر در  $25$  درصد سطح باقیمانده می‌باشد. در این حالت زاویه بین بال تحتانی و جان  $90$  درجه است (شکل‌های ۴-۱۰ و ۴-۱۱).

برای تیرها، انحراف مجاز از صفحه ای بودن جان تیر مساوی  $\frac{d}{150}$  می‌باشد که  $d$  ارتفاع تیر می‌باشد.

میزان روداری چرخشی و انحنای بال در تیرورق‌های جوشی مطابق شکل ۴-۳-۱۰ می‌باشد.



مهم و امضا:	صادر شده برای:	محاسب:	مقیاس:
اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	<input type="checkbox"/> رشته: سازه	نوع اسکلت: فلزی	کاربری:
عنوان نقشه: جزئیات روداری های اجرائی	تاریخ:		شماره پرونده:
S-00	مشاره نقشه:		ویرایش و تاریخ:
10mm	3		پلاک ثبتی:

1

2

3

4

A

B

C

D

بلند را می‌توان به چند قطعه تقسیم نمود. در هنگام وصله کردن قطعات فوق در کارگاه یا کارخانه، جوش بال‌ها و جان باید نسبت به محورهای حداقل و حداکثر مقطع، معادل باشد.

در جوشکاری تحت شرایط گیرداری خارجی سخت در مقابل جمع شدگی، جوشکاری باید به طور پیوسته تا اتمام کل کار یا نقطه‌ای که دارای آزادی در مقابل ترک خودرگی است، انجام یابد. در حین جوشکاری نباید اجازه داده شود دهانه از دهانه مقرر برای پیش گرمایش با دهانه بین پاسی گردد.

#### رواداری های ابعادی (۴-۳-۱۰)

برای ستون‌ها و اعضای اصلی تیرها که با استفاده از جوش ساخته می‌شوند، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است با :

- برای اعضای با طول کمتر از  $9$  متر:

- برای اعضای با طول  $14$  تا  $1$  متر مساوی  $1$  میلی متر

- برای اعضای با طول بزرگتر از  $14$  متر:

$$3\text{mm} \times 3 / \text{طول عضو بر حسب متر}$$


$$10\text{mm} + 3\text{mm} \times 3 / \text{طول عضو بر حسب متر}$$

برای تیرها و شاه تیرهای جوش شده، بدون توجه به مقطع، که در آنها هیچ انحنای خاصی (نظیر پیش خیز) وجود ندارد، میزان انحراف مجاز از همسایه (ریسمانی بودن) برابر است با :

$$3\text{mm} \times 3 / \text{طول عضو بر حسب متر}$$

برای تیرهای شاه تیرها (مخلط و غیر مخلط)، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف مجاز از انحنای پیش خیز عضو در پیش نصب قطعات عضو در کارخانه، برابر است با (شکل ۴-۳-۱۰)

#### ۷-۳-۱۰ چشم اندازه:



شکل ۴-۳-۱۰ روش اداری محل انتقال جان به بال

۵- وسط دهانه:

انحراف هیچ	طول دهانه
- $0$ تا $+20mm$	$< 20m$
- $0$ تا $+30mm$	$\leq 30m$ ، $\geq 20m$
- $0$ تا $+40mm$	$> 30m$

۵- چشم گاه:

$\pm 0$  mm برای تکیه گاه‌های انتهایی  
 $\pm 3$  mm برای تکیه گاه‌های داخلی

پایی شاطه هیانی:

$$0 + \frac{4a(1-a/s)}{s} (b)$$

که در آن:

= فاصله نقطه هورد نظر تا نزدیکترین تکیه گاه (متر)

= طول دهانه (متر)

= میزان روداری چرخشی و انحنای بال در تیرورق‌های جوشی مطابق شکل ۴-۳-۱۰ می‌باشد.

۶- انتهایی:

۶- انتهایی: در آن:


1

2

3


4

ت) در شکل ۱۰-۴ پوش رواداری ناریسمانی ستون های محور نمای ساختمان نشان داده شده است.  
در هرورد ستون های داخلی، ناراستای در محدوده پوش بدشاقلویی مجاز می باشد.  
ث) رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون  $4 \pm 0.5$  میلی متر می باشد.



برای ارتفاع بالای ۹۰ متر، به ازای هر ۳۰ متر، به ۱۳۰ میلی متر به رواداری اضافه می شود تا حداکثر  $E = 75$  میلی متر


شکل ۱۰-۴-۱۰ آریسمانی ستون های محور خارجی




شکل ۱۰-۴-۱۰ آریسمانی ستون های داخلی

#### رواداری سوراخ پیچ ها (۸-۶-۱۰)

درخصوص رواداری سوراخ پیچ ها رعایت الزامات زیر ضروری است.  
الف) رواداری سوراخ پیچ ها مطابق شکل ۱۰-۴-۱۰ می باشد.



شکل ۱۰-۴-۱۰ رواداری سوراخ پیچ ها




شکل ۱۰-۴-۱۰-۲ هم محور بودن سوراخ پیچ ها در دو مقطع اتصالی


$$\Delta B = \pm 2\text{mm}$$

$$\Delta A = \pm 2\text{mm}$$


شکل ۱۰-۴-۱۰-۲ رواداری مختصات سوراخ پیچ ها




(ب) مقطع غیرقابل پذیرش جوش گوش




ورق ها با ضخامت نامساوی  
حداکثر گرده  $R$  مساوی ۳ میلی متر است.




(ت) مقطع قابل پذیرش جوش های شیاری



تحدب زیاد  
گلوبنگانی  
گلوبنگانی زیاد  
لوچه



(ث) مقطع غیرقابل پذیرش جوش شیاری




شکل ۱۰-۴-۸ مقطع قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش جوش های جوشی

در شکل ۱۰-۴-۸ اف و ب، مقطع مطلوب قابل پذیرش و در شکل ۱۰-۴-۸-پ، مقطع غیرقابل پذیرش جوش های گوش  
نموده شده است. همان طور که شکل های اف و ب، نشان می دهد، سطح جوش گوش تا مقدار محدودی می تواند  
محدب یا مقعر باشد (بدون فورفتگی ناگهانی به استثنای جوش خارجی در اتصال گونیا) مقدار تحدب سطحی جوش گوش  
(C) نباید از مقادیر مندرج در شکل ۱۰-۴-۸-پ تجاوز نماید به استثنای عیوب مربوط به بریدگی پای جوش، وجود سایر عیوب  
در دو انتهای جوش های مقطع، خارج از طول موثر جوش، مهم نمی باشد.

در شکل ۱۰-۴-۸ اف و ب، مقطع مطلوب قابل پذیرش و در شکل ۱۰-۴-۸-پ، مقطع غیرقابل پذیرش جوش های گوش  
نموده شده است. همان طور که شکل های اف و ب، نشان می دهد، سطح جوش گوش تا مقدار محدودی می تواند  
محدب یا مقعر باشد (بدون فورفتگی ناگهانی به استثنای جوش خارجی در اتصال گونیا) مقدار تحدب سطحی جوش گوش  
(C) نباید از مقادیر مندرج در شکل ۱۰-۴-۸-پ تجاوز نماید به استثنای عیوب مربوط به بریدگی پای جوش، وجود سایر عیوب  
در دو انتهای جوش های مقطع، خارج از طول موثر جوش، مهم نمی باشد.  
جوش های شیاری ترجیحاً باید با حداقل تحدب (R) اجرا شوند. در درزهای لب به لب یا اتصالات گونیا، حداکثر تحدب  
R مساوی ۳ میلی متر می باشد و باید دارای انتقال تدریجی با سطح فلز پایه باشد (شکل ۱۰-۴-۸-ت).

کلیه جوش های شیاری نشان داده در شکل ۱۰-۴-۸-ث به علت داشتن ناپیوستگی سطحی غیرقابل پذیرش می باشند.




(الف) مقطع قابل پذیرش جوش گوش  
(ب) مقطع غیرقابل پذیرش جوش گوش

توجه: گرده جوش نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید

#### حداکثر ساق پا طول

$L < 8\text{mm}$	1.6mm
$8 < L < 25$	3mm
$L \geq 25\text{mm}$	5mm



شکل ۱۰-۴-۱۰ پوش پدشاقلویی ستون

عنوان نقشه: جزئیات رواداری های اجرائی	صادر شده برای:	محاسب:	مقیاس:
<input type="checkbox"/> اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	<input type="checkbox"/> رشته: سازه	<input type="checkbox"/> نوع اسکلت: فلزی	<input type="checkbox"/> کاربری:
<input type="checkbox"/> تاریخ:	<input type="checkbox"/> شماره نقشه:	<input type="checkbox"/> شماره نقشه: S-00	<input type="checkbox"/> شماره پرونده: ۰۰۰
<input type="checkbox"/> پلاک ثبتی:	<input type="checkbox"/> ویرایش و تاریخ:		

1

2

3

4

1

2

3

4

### طبقه بندی الکتروودهای جوشکاری فولادها

AWS-A5.1 طبقی


E	7	0	1	8
مقاومت کششی جوش (ksi)	1 ksi=70.307 kg/cm <sup>2</sup>	1 ksi=6.895 MPa	۱-تمام حالات	۲-تخت و افقی

+	=	سلولز-سدیم-اکسید آهن	.
=	=	سلولز-پتانسیم	
=	=	تیتان-سدیم	۱
=	=	تیتان-پتانسیم	۲
=	=	بودر آهن-تیتان	۳
=	=	کم هیدروژن-سدیم	۴
=	=	کم هیدروژن-پتانسیم	۵
=	=	بودر آهن-اکسید آهن	۶
=	=	بودر آهن-کم هیدروژن	۷
=	=	بودر آهن-کم هیدروژن	۸

### الکتروود روپوشدار پرایی جوشکاری قویی الکتریکی دستی

#### مشخصات الکتریکی در جوشکاری قویی با الکتروود روگشی دار

- الف- تعیین آمپر از  $(mm) \times 40$  قطر سیم الکترود = شدت جریان (آمپر)
- ب- تعیین ولتاژ ولتاژ را قوس رابطه مستقیم دارد.
- ج-  $6.3 \times 0.9 = 5.67$  (بر حسب میلی متر) قطر الکترود  $0.9 \times 6.3 = 6.3$  (بر حسب میلی متر) قطر الکترود  $0.8 \times 6.3 = 5.04$  حداکثر ولتاژ موردنیاز
- د- سرعت پیشروی در جوش های تک پاسه ساده، سرعت پیشروی مناسب سرعتی است که حوضچه جوش دو برابر قطر الکترود باشد.



پ) در مواردی که نیاز به تعییه سخت کننده های عرضی نباشد، بالا و پایین ورق های مضاعف باید حداقل ۱۵ میلی متر از بال فوکانی و تحتانی تیر اتصاله داشته باشد.

ت) در صورت وجود ورق های پیوستگی، ورق های مضاعف می توانند در محل ورق های پیوستگی قطع شده و از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوش به ورق های پیوستگی جوش شوند.

ث) در مواردی که ورق های مضاعف از جان ستون فاصله داشته باشند، این ورق ها باید به صورت متقارن و در یک سوم همان فاصله بین مرکز صفحه جان ستون و نوک بال تیر تعییه شود.

ورق های پیوستگی (۱۰-۸-۳-۵)

طول ورق های پیوستگی باید برابر با فاصله خالص دو بال ستون باشد.

پهنهای ورق های پیوستگی در ستون های بامقطع قوطی شکل باید برابر فاصله خالص دو جان مقطع ستون بود و در ستون های با مقطع H شکل مجموع پهنهای ورق های پیوستگی در هر طرف جان مقطع ستون نباید از پهنهای بال تیرها پهنهای ورق پوششی اتصال کمتر باشد.

ضخامت ورق های پیوستگی نباید از نصف ضخامت بال تیر با ضخامت ورق های پوششی اتصال در اتصالات گیرداری که در امتداد موردنظر به هردو وجه ستون منتقل هستند، باز ضخامت بال تیر یا ضخامت ورق های پوششی که در امتداد موردنظر به هردو وجه ستون منتقل هستند، باز ضخامت ورق های پوششی اتصال در اتصالات گیرداری که در امتداد موردنظر به هردو وجه ستون منتقل هستند، کمتر در نظر گرفته شود.

(۱) در جایی که ارتفاع آزادستون کمتر از ۲۴۰ متر است، محل وصله باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود.

(۲) در مواردی که درز لب به لب ورق های بال یا جان ستون در کارخانه و به صورت نفوذی کامل انجام می شود، محل درز وصله می تواند از ۱۲۰ میلی متر به بال متصل به ستون تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر حال این فاصله نباید از بعد بزرگتر ستون با مقطع کوچکتر، کوچکتر در نظر گرفته شود.

(۳) در مواردی که اتصال کلیه تیرهای متصل به ستون مفصلی بوده و ستون در دهانه های مهاربندی شده قرار گرفته باشد، محل درز وصله می تواند از ۱۲۰ میلی متر به بال تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر حال این فاصله نباید از ۵۰ را برابر بعد بزرگتر مقطع ستون به صورت یکپارچه درآیند و سپس وصله شوند.

بعد بزرگتر مقطع کوچکتر، کوچکتر در نظر گرفته شود.

ب) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام شود و در مقطعی عدم تقارن ایجاد نکند. اتصال وصله به یکی از قطعات ستون تماماً جوشی و به دیگری تماماً پیچی نیز مجاز است.

پ) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله ستون های مشکل از چند نیم رخ نازم است هریک از ستون های وصله شونده در ارتفاعی حداقل به اندازه بعد بزرگتر مقطع ستون به صورت یکپارچه درآیند و سپس وصله شوند.

ا) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله جان در یک سطح مقطع صورت نگیرد.

پ) در وصله مستقیم بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می روند- تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

و) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله جان در یک سطح مقطع صورت نگیرد.

پ) در وصله مستقیم بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می روند- تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

و) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله جان در یک سطح مقطع صورت نگیرد.

پ) در وصله مستقیم بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می روند- تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

و) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله جان در یک سطح مقطع صورت نگیرد.

پ) در وصله مستقیم بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می روند- تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

و) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله جان در یک سطح مقطع صورت نگیرد.

پ) در وصله مستقیم بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می روند- تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

و) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.


ت) در وصله ستون های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق های پر کننده با ضخامت های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شبیب حداکثر ۱ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله جان در یک سطح مقطع صورت نگیرد.

پ) در وصله مستقیم بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می روند- تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شبیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

و) اتصال وصله ستون به هریک از دو مقطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال جوش یا پیچ پر مقاومت انجام مجاز است.

ب) در وصله لب به لب بین ورق های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار میروند، تغییر ت



توجه: قطع میلگرد طولی در شناز در ناحیه شالوده منفرد ممنوع است.

$$\left\{ \begin{array}{l} d_b \geq 10mm \\ 100 \text{ mm} \leq S \leq 350 \text{ mm} \end{array} \right. \quad \text{بندا} \quad ٩-٢-٢٠-٥-٣- مبحث ٩ مقررات ملی ساختمان$$

**B**: عرض شالوده که در آن میلگرد As لحاظ شده است.

As: مجموع مساحت کل میلگرد لایه بالا و لایه پایین در راستای موردنظر بررسی (شالوده گستردگی و منفرد)

H: ارتفاع شالودہ

S: فاصله محور تا محور

db: قطر هیلگرد شالوده

As: میلگرد طولی لایه بالائی شالوده نواری

As: میلگرد طولی لایه پایین شالوده نواری

DF: عمق کف شالوده از سطح زمین

توجه: حداقل مساحت میلگرد عرضی شالوده نواری طبق بند ۸-۲۰، میلگرد حرارت و جمع شدگی تعیین می گردد.

$$\text{شالوده منفرد و گستردگی} \quad As \geq \left\{ \begin{array}{l} S300 : 0.002 \times BH \\ S400 : 0.0018 \times BH \quad (H \leq 1000\text{mm}) \\ S500 : 0.0015 \times BH \end{array} \right.$$

(بند ۹-۲۰-۱)

$$\text{شالوده منفرد و گسترده} \quad As \geq \left\{ \begin{array}{l} S300 : 0.002 \times (1.3 - 0.0003H) \times BH \\ S400 : 0.0018 \times (1.3 - 0.0003H) \times BH \quad (1000mm \leq H \leq 2000mm) \\ S500 : 0.0015 \times (1.3 - 0.0003H) \times BH \end{array} \right. \text{و بالاتر}$$

$$\text{شالوده منفرد و گسترده} \quad As \geq \left\{ \begin{array}{l} S300 : 2800 \text{ mm}^2/\text{m} \\ S400 : 2500 \text{ mm}^2/\text{m} \\ S500 : 2100 \text{ mm}^2/\text{m} \end{array} \right. \quad (H \geq 2000\text{mm})$$

(بند ۹-۲۰-۸-۳)


مهر و امضا :	صادر شده برای :		محاسب:	مقیاس :	کار فرما :
	<input type="checkbox"/> اطلاع	<input type="checkbox"/> تصویب		نوع اسکلت: فلزی	کاربری :
	ساخت			عنوان نقشه :	شماره پرونده :
رشته: سازه		تاریخ:	میلگردگذاری شالوده ها		
S-14		شماره نقشه :	ویرایش و تاریخ:		پلاک ثبتی :

1

2

3

4




1

2

3

4




1

2

3

4




1

2

3

4





1

2

3

4






1

2

3

4



- در صورتیکه  $d \leq 2\text{mm}$  باشد، نیازی به ورق پرکنده (PL.B) نمی باشد.

- در صورتیکه ضخامت ورق پرکنده کمتر از ۶ میلی متر باشد، ابعاد ورق پرکنده و ورق وصله در قسمت بالا پکشان لحاظ شده و جوشی ورق ها به ورق ستون بالایی با بعد جوشی  $D1+6\text{mm}$  به صورت همزمان اجرا می گردد.

کارفما:	مقیاس:	محاسب:	صادر شده برای:	مهرو امضا:
کاربری:	نوع اسکلت: فلزی		<input type="checkbox"/> اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	
شماره پرونده:	عنوان نقشه:	زاسه	تاریخ:	جزئیات وصله ستون ها
پلاک ثبتی:	ویرایش و تاریخ:	S-21	شاره نقشه:	




1

2

3

4

10mm



جزئیات وصله ستون به ستون با ورق وصله

حداقل ضخامت  $t$  پوایه با پیشترین ضخامت ورق ستون پوزدگر می باشد.  
 $H \geq B = H, B$

کارفما:	مقياس:	محاسب:	مهاجمان:
کاربری:	نوع اسکلت: فلزی	اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت	صادر شده برای:
عنوان نقشه:	جزئیات وصله ستون ها	تاریخ: رشته: سازه	
شماره پرونده:		S-22	شماره نقشه:
پلاک ثبتی:			ویرایش و تاریخ:

**1**

**2**

**3**

**4**

**جزویات سوراخ دسترسی جان نیرو (قبل از هوقاڑ بال به جان)**

$L1 \geq \max\{1/5tw, 40mm\}$   
 $\max\{20mm, tw\} \leq h1 \leq 50$   
 $R \geq 10mm$

**الف) فقط پرای چاب های خمشی متوسط**

**ب) پرای چاب های خمشی متوسط و ویژه**

**C**

**ا) اتصال گیره ای و مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (۱۰-۱۳-۳-۱۰)**

**RBS**

**d: عمق تیر**  
**P.P.: محل تشكيل مفصل پلاستيك (در راستاي آخرین ردیف پیچ ها)**  
**ضخامت ورق تکی اتصال جان**  
**tw: جرم واحد طول تیر**  
**tbf: ضخامت بال تیر**  
**Ln: طول دهانه آزاد تیر**

**W: مقدار مقاومت**  
 $W \leq 250 kg/m$   
 $d \leq 1000 mm$   
 $tbf \leq 30 mm$   
 $Q_{cap} \geq 7$   
 $Q_{cap} \geq 9$

**در صورت وجود دال بتی و برش گیر عمق مقطع ستون H شکل**  
**و صلبی کمتر از ۱۰۰ میلی متر.**  
**و در صورت عدم وجود دال بتی کمتر از ۴۰۰ میلی متر.**  
**عمق مقطع ستون باکس ساخته شده از تیر ورق کمتر از ۷۰۰ میلی متر.**

**ج) اتصال ساده قهوه به قهوه**

**د) اتصال ساده تیر به ستون**

**ب) اتصال ساده تیر به دیوار بتی**

**ه) اتصال ساده با نشیفن ساخته شده**

**انواع اتصالات ساده تیر به تیر و تیر به ستون (ا) اتصال با ورق پوشیدگی**

کار فرما:	مقياس:	محاسب:	نوع اسکلت: فلزی
کاربری:	اطلاعات	صادر شده برای:	<input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت
عنوان نقشه:	رشه: سازه	تاریخ:	S-23
شماره پرونده:	شاره نقشه:	ویرایش و تاریخ:	پلاک ثبتی:


**BFP**

**1**




**2** 10mm

**3**


**4**



$$\begin{cases} Lst \geq 1.75 \cdot hst \\ ts \geq twb \\ hst/ts \leq 0.56 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \end{cases}$$




اتصال بال قیچی با ورق سخت گشته



اتصال گیردار فلنجی هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی

BSEEP



اتصال گیردار فلنجی هشت پیچی با دونون ورق لچکی

BUEEP

$L_n$ : دهانه آزاد تیر

$bbf$ : پهنهای بال تیر

$bp$ : پهنهای ورق انتهایی

$d$ : عمق تیر متصل شونده به ورق انتهایی

$g$ : فاصله افقی بین دو ردیف پیچ

$P_b$ : فاصله قائم بین دو ردیف پیچ در هر دو طرف بال تیر در اتصال فلنجی هشت پیچی

$P_{fi}$ : فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ داخلی تا بر بال کششی تیر



$P_{fo}$ : فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ بیرونی تا بر بال کششی تیر

$t_{bf}$ : ضخامت بال مقطع تیر


$tp$ : ضخامت ورق انتهایی

اتصال گیردار فلنجی با ورق انتهایی


A



اتصال بال قیچی با ورق انتهایی



اتصال جان توپ با ورق انتهایی



اتصال گیردار فلنجی با ورق انتهایی

B

قاب خمی و پیزه  $\left\{ \begin{array}{l} Ln/d \geq 7 \\ Ln/d \geq 5 \end{array} \right.$

- عمق مقطع صلیبی و H شکل نباید از ۱۰۰ میلی متر بیشتر باشد.

در فاصله  $\min\{d, 3bbf\}$  از دو سر تیر ورق ها اتصال جان به بال ها از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل و یا جوش گوشه دو طرفه با بعد  $\max\{0.75tw, 6mm\}$  می باشد.

$$bbf \leq bp \leq bbf + 25mm$$

BSEEP		BUEEP		
هشت پیچی	چهار پیچی	هشت پیچی	چهار پیچی	بارامتر
حداکثر (mm)	حدائق (mm)	حداکثر (mm)	حدائق (mm)	حداکثر (mm)
30	15	25	10	25
350	200	250	150	250
1000	440	700	340	1400
70	20	50	12	60
400	240	300	180	300
200	150	160	100	160
50	40	150	50	120
100	90	-	-	-
				$P_fi, P_{fo}$
				$P_b$

P.P = محل تشکیل مفصل پلاستیک (اتها) ورق های لچکی ساخت کننده اتصال در صورت وجود یک غیر اینصورت مطابق شکل


عنوان نقشه: جزئیات اتصالات فلنجی پیچی تیرها به ستون	نوع اسکلت: فلزی	مهم و امنا:	صادر شده برای:	محاسب:	مقیاس:	کار فما:
		<input type="checkbox"/> اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت				
شماره پرونده:	تاریخ:	رشته: سازه				کاربری:
S-24						
	شماره نقشه:					ویرایش و تاریخ:
						پلاک ثبتی:


1




2

3

4







توصیه می گردد جهت اجرای ورق های پیوستگی از روش جوشکاری الکترو اسلیک استفاده شود.

### موائل اجرای ورق پیوستگی


(ستون باگس ساخته شده از ورق)

1


2

3

4



جزئیات قیپ اتصال بادپند (EBF)



جزئیات قیپ اتصال بادپند (EBF)

کارفرما :	مقیاس :
کاربری :	نوع آسکلت: فلزی
شماره پرونده :	عنوان نقشه: اتصالات مهاربندهای برون محور به تیر
پلاک ثبتی :	ویرایش و تاریخ:
مهاجم:	صادر شده برای:
	<input type="checkbox"/> اطلاع <input type="checkbox"/> تصویب <input type="checkbox"/> ساخت
د	رشته: سازه تاریخ:
	S-27 شماره نقشه:

10mm

3

4